

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Cerato

ВОДОСТІЙКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ



СЕРІЯ 863

MARCONOL CERATO - V.2024-10-08

ОПИС

MARCONOL CERATO - це засіб для просочування та захисту деревини.

Продукт має високу проникаючу здатність, захищає поверхню від атмосферних впливів та забруднень навіть у суворих умовах навколишнього середовища, та залишається незмінним, незважаючи на природні структурні зміни деревини.

Особливий склад MARCONOL CERATO створює на поверхні заповнювальне та водовідштовхувальне покриття, при цьому утворюється мікропориста плівка, що пропускає водяну пару; оброблена деревина зберігає природний гігromетричний баланс, забезпечуючи легкість догляду за ним і запобігаючи такому небажаному явищу, як відшаровування, характерне для традиційних синтетичних лаків для деревини.

MARCONOL CERATO містить спеціальні добавки, які поглинають ультрафіолетові промені, пофарбовані прозорими пігментами, що не приховують натуральну структуру дерева.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на дерев'яні поверхні як усередині приміщень, так і зовні: Нові, старі або раніше пофарбовані дерев'яні поверхні, а саме: обшивка вагонкою, горища, дверні та віконні рами, балюстради, дощані паркани, віконниці, сходи і різні декоративні вироби з дерева.

- Будьте обережні під час обробки деревини, багатої таніном, можуть з'явитися неестетичні темні плями.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифікована алкідна смола
- Пігменти: прозорі оксиди заліза, що забезпечують стійкість до УФ-променів
- Розчинник: суміш аліфатичних вуглеводнів

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 0,90-0,94 кг/л (залежно від кольору)
 - В'язкість відповідно до UNI 8902: 208±24 ц/с при температурі 25°C (ротаційний віскозиметр Brookfield)
 - Блиск відповідно до UNI EN ISO 2813: 30±10 при 60°
 - Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): сухий від пилу - через 2 години, на дотик - через 8 годин, другий шар можна наносити через 24 години.
- МОЖНА ПОКРИВАТИ ТАКИМИ ЗАСОБАМИ:**
- Алкідними фарбами MARCONOL SUPERMARE серії 8480819/638, MARCONOL FLATTING SOPRAFFINA серії 8460619 і всіма алкідними емалями SAN MARCO.
 - Не рекомендується використовувати лаки на основі нітроцелюлози.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Нові дерев'яні поверхні:
- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
 - Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
 - Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
 - Переконайтеся, що деревина не надто волога.
 - На м'яку, суху деревину або з надмірним вологопоглинанням, нанесіть один шар тонованого MARCONOL IMPREGNANTE серії 843.
 - Відшліфуйте поверхню та нанесіть 2 шари MARCONOL CERATO. Поверхні з раніше фарбованого дерева:
 - Відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
 - Видаліть шари старого лаку, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості полаковані поверхні.
 - Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
 - Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
 - На деревину із сильними пошкодженнями або із надмірним вологопоглинанням, нанесіть один шар тонованого MARCONOL IMPREGNANTE серії 843.
- Відшліфуйте поверхню та нанесіть MARCONOL CERATO.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
- Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C. Відносна вологість повітря: <80%.
- Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
- Відносна вологість поверхні: <10%
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
 - Інструменти: пензлик, валик.
 - Обережно перемішайте продукт перед використанням.
 - Розведення: продукт готовий до використання. Якщо поверхня погано вбирає матеріал, розведіть його на макс. 3% уайт-спіритом 5200010 або синтетичним розчинником 5210011 для покращення поглинаючої здатності.
 - Нанесення матеріалу розпилювачем можливе лише в умовах фабрики (згідно з Директивою 2001/42/ЄС) з розведенням Уайт-

спіритом 5200010 до 10%.

- Кількість шарів: необхідно нанести 2 шари продукту. У дуже суворих умовах навколишнього середовища або у випадку сильного поглинання поверхні рекомендується нанести 3 шари.

- Для зовнішніх робіт рекомендується використовувати тонований UNIMARC CERATO, оскільки пігменти (оксиди заліза) відповідають за захист від УФ-променів.

- Інструменти слід очистити відразу після використання за допомогою уайт-спіриту 5200010.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 4-5 м²/л при нанесенні 2 шарів на деревину зі середнім поглинанням.

ТОНУВАННЯ

Матеріал доступний у прозорій базі та у відтінках, зазначених у таблиці кольорів, і тонується фарбами системи тонування MARCROMIE (макс. до 3%).

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/e: Лаки та просочувальні засоби для деревини для зовнішніх та внутрішніх робіт (на основі води): 400 г/л (2010) / 400 г/л (2010)

MARCONOL CERATO містить максимум: 400 г/л ЛОС Легкозаймистий

Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Водостійкий засіб для просочення деревини MARCONOL CERATO серії 863 для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі модифікованих алкідних смол, прозорих мікронізованих оксидів заліза, що забезпечують стійкість до УФ-променів, наноситься на попередньо підготовлені дерев'яні поверхні щонайменше в 2 шари в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності деревини.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².