

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Flatting

BARNIZ OLEOSINTETICO BRILLANTE PARA MADERA



CÓD. 8460619

MARCONOL FLATTING - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

MARCONOL FLATTING es un producto a base de resina sintética acetosa, para el pintado de manufacturados en madera en exteriores e interiores, dotado de una buena elasticidad que consiente al film seguir las variaciones dimensionales del soporte.

El film aplicado de MARCONOL FLATTING confiere buen poder protector y decorativo.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en madera en exterior e interior:

Superficies en madera nuevas, viejas y ya pintadas como machihembras, bajo techos, marcos, balcones, empaladizas, persianas, escaleras etc.....

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: resina sintética de elevada longitud de aceite.
- Solvente: mezcla de hidrocarburos alifáticos.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $0,92 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosidad UNI 8902: 400 ± 50 cps a 25°C (con viscosímetro rotacional Rotothinner).
- Brillo UNI EN ISO 2813: >90 angulo de lectura 60°
- Secado (a 25°C y 65% de U.R.): fuera polvo en 2 horas; al tacto en 6 horas; pintar encima después de 12 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en madera nuevas:

- Lijar ligeramente para quitar las fibras de madera sobrantes.
- Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un diluyente apto.
- Estucar las imperfecciones con estucos sintéticos. Lijar los estucados y eliminar el polvo.
- Controlar que la madera no este demasiado húmeda.
- Sobre madera tierna y seca o con absorción excesiva, aplicar una capa de MARCONOL IMPREGNANTE colorado s. 843, o para aplicaciones en interior,

de MARCONOL FONDO TURAPORI 8100031.

- Lijar la superficie para proceder a la aplicación de 2 capas de MARCONOL FLATTING según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

Superficies en madera ya pintadas:

- Lijar para quitar las fibras de madera sobrantes.
- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y asperezar toda la superficie ya pintada.
- Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un diluyente apto.
- Estucar las imperfecciones con estucos sintéticos. Lijar los estucados y eliminar el polvo.
- Sobre zonas degradadas o con absorción excesiva, aplicar una capa de MARCONOL IMPREGNANTE colorado s. 843 o, para aplicaciones en interior, de MARCONOL FONDO TURAPORI 8100031
- Lijar la superficie para proceder a la aplicación de 2 capas de MARCONOL FLATTING según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.

- Herramientas: pincel, rodillo.

- Agitar enérgicamente el producto antes del uso.

- El producto es listo para su uso.

- La aplicación con rociador solo se puede efectuar exclusivamente en ámbito de actividad sujetas al procedimiento de autorización de las emisiones en y atmosfera (Dir. 2001/42/CE) previa dilución al 10% AQUARAGIA 5200010.

- Aplicar el producto en capas sucesivas en intervalos de 12 horas.

- N° capas: en las aplicaciones en interior y en condiciones ambientales no severas se aplica en 2 capas de producto; en caso contrario y sobre maderas nuevas es aconsejable la aplicación en 3 capas.

- La limpieza de las herramientas va hecha con AQUARAGIA 5200010.

- Rendimiento indicativo: 8-9 m²/l a 2 capas sobre madera medianamente absorbente. Es aconsejable seguir una prueba preliminar sobre el soporte específico para determinar el consumo.

PINTADO

El producto es fabricado en la versión brillante incolora.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/e: Barniz e imprimación para madera para acabados interiores/exteriores (base solvente): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010)

MARCONOL FLATTING Contiene max: 400 g/l VOC

Inflamable.

El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones, consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Barniz oleosintético brillante para madera.

Aplicaciones, sobre superficies ya predisuestas, de barniz oleosintético brillante para madera MARCONOL FLATTING cód. 8460619, a base de resina sintética acetosa en solvente alifático, en al menos 2 capas en la cantidad determinada por la absorción del soporte.

Confeccionamiento y puesta en obra del material € el m².