

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Flatting

LAC OLEOSINTETIC LUCIOS PENTRU LEMN



COD 8460619

MARCONOL FLATTING - V.2024-09-24

DESCRIERE

MARCONOL FLATTING este un produs pe bază de rășini sintetice cu un procent mare de ulei, pentru lăcuirea produselor din lemn destinate interioarelor și exterioarelor, dotat cu o bună elasticitate care permite peliculei să se adapteze schimbărilor de dimensiune ale suportului. Pelicula de MARCONOL FLATTING aplicată conferă o bună putere protectoare și decorativă.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe lemn la exterior și interior:
Suprafețe din lemn noi, vechi și deja lăcuite precum lambriuri, mansarde, terase, palisade, obloane, scări, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășină sintetică cu un procent mare de ulei
- Solvent: mixtură de hidrocarburi alifatic
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,92 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitate UNI 8902: 400 ± 50 cps la 25 °C (cu vâscozimetru rotațional Rotothinner).
- Strălucire UNI EN ISO 2813: >90 unghi de măsurare de 60°
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă la suprafață în 2 ore; superficială în 6 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 12 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din lemn nou:

- Șmirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glasapapir stucaturile și eliminați praful.
- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.
- Pe lemnul tânăr și uscat sau cu absorbție excesivă, aplicați un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843 sau, pentru aplicările la

interior, de MARCONOL FONDO TURAPORI 8100031.

- Șlefuiți suprafețele, după care aplicați 2 straturi de MARCONOL FLATTING conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafețe din lemn lăcuit:

- Șlefuiți pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.
- Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Pe zonele degradate sau cu grad de absorbție excesiv, aplicați un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843 sau, pentru aplicațiile la interior, de MARCONOL FONDO TURAPORI 8100031.
- Șmirgluiți suprafețele, după care aplicați 2 straturi de MARCONOL FLATTING conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: pensulă, rol.

- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.

- Produsul este pregătit pentru utilizare.

- Aplicarea cu pistolul poate fi efectuată doar în cadrul activităților supuse prevederilor de autorizare a emisiilor în atmosferă (2001/42/EC), după o diluare anterioară cu 10% Acquaragia 5200010.

- Aplicați produsul în straturi succesive la interval de cel puțin 12 ore.

- Nr. straturi: în aplicările la interior și în condiții de mediu nu foarte severe se aplică 2 straturi de produs; în caz contrar și pe lemn nou se recomandă aplicarea în 3 straturi.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010 imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 8-9 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu de absorbție. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este furnizat în versiunea lucioasă incoloră.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/e: lacuri și impregnări pentru lemn pentru finisaje interne/externe (pe bază de solvent): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010)

MARCONOL FLATTING Conține max.: 400 g/l VOC

Inflamabil.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Lac oleosintetic lucios pentru lemn.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică lacul oleosintetic lucios pentru lemn MARCONOL FLATTING cod 8460619, pe bază de rășini sintetice cu procent mare de ulei în solvenți alifatici, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.