

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Fondo Turapori

FONDO NITRO TAPA POROS TRANSPARENTE



CÓD. 8100031

MARCONOL FONDO TURAPORI - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

MARCONOL FONDO TURAPORI es un producto de fondo tapa poros, a base de resina nitro sintética, para aplicaciones sobre soportes en madera nunca pintada en interior, en grado de uniformar la absorción del soporte para pintar encima con acabado sintético o nitro-sintético. El producto está dotado de un rápido secado y un óptimo poder de relleno. También se puede lijar en seco.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable sobre soportes en madera nuevos nunca pintados en interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: resina nitro sintética.
- Solvente: hidrocarburos alifáticos.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $0,91 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosidad de confeccionamiento UNI 8902: 400 ± 30 cps (viscosímetro rotacional Rotothinner a 25 °C)
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 30 min; se puede lijar después de 2 horas, pintar encima después de 2 horas.
- PINTAR ENCIMA: con barnices al solvente (VERNICE NITRO s. 820) o con barnices hidrodiluíbles (línea UNIMARC).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Superficies en madera nuevas:
- Lijar ligeramente para quitar las fibras de la madera sobrantes.
 - Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un diluyente apto.
 - Estucar las imperfecciones con estucos sintéticos. Lijar los estucados y eliminar el polvo.
 - Controlar que la madera no esté demasiado húmeda.
 - Aplicar 1-2 capas de MARCONOL FONDO TURAPORI.
 - Lijar y quitar los residuos de polvo.
 - Proceder a la aplicación del producto de acabado deseado.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max.+35 °C.
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max.+35 °C.
Humedad del soporte: <10% de U.R.
- N° capas: 1-2 capas.
- El producto puede ser aplicado a pincel o pistola.
- Dilución: 20-30% con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 5170076.
- Rendimiento indicativo: 7-9 m²/l por capa sobre soporte medianamente absorbente. Es aconsejable efectuar una prueba preliminar sobre el soporte específico para determinar el consumo.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C
Temperatura mínima de conservación: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Inflamable.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar completamente los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Aplicación, sobre superficie ya predisuestas, de fondo tapa poros transparente MARCONOL FONDO TURAPORI cód. 8100031, a base de resina nitro sintética, en 1-2 capas en la cantidad determinada por la absorción del soporte.
Confeccionamiento y puesta en obra € el m²