

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Fondo Turapori

Fond nitro din ceară pentru lemn de interior



COD 8100031

MARCONOL FONDO TURAPORI - V.2024-09-24

DESCRIERE

MARCONOL FONDO TURAPORI este un produs de fond sigilant, pe bază de rășini nitrosintetice, pentru aplicări pe suporturi interioare din lemn nelăcuit niciodată, capabil să uniformizeze absorbția suportului care urmează să fie lăcuit cu finisaje sintetice sau nitro-sintetice. Produsul se caracterizează printr-o uscare rapidă și o putere de acoperire optimă. După uscare, acesta poate fi de asemenea șmirgluit.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suporturi interne din lemn nelăcuit.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășini nitrosintetice
 - Solvent: hidrocarburi alifatic
 - Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,91 \pm 0,05$ kg/l
 - Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 400 ± 30 cps (vâscozimetru rotațional Rothinner la 25 °C)
 - Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 min.; poate fi șmirgluit după 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.
- LĂCUIRE ULTERIOARĂ: cu lacuri pe bază de solvent (VERNICE NITRO s. 820) sau cu lacuri diluabile în apă (linia UNIMARC).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Suprafețe din lemn nou:
- Șmirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
 - Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.
 - Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glasapir stucaturile și eliminați praful.
 - Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.
 - Aplicați 1-2 straturi de MARCONOL FONDO TURAPORI.
 - Șmirgluiți și eliminați reziduurile de praf.
 - Aplicați produsul de finisare dorit.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativă a mediului: <75%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea suportului: <10% di U.R.
- Nr. straturi: 1- 2 straturi.
- Produsul poate fi aplicat cu pensula sau pistolul.
- Diluție: cu 20-30% Diluente Nitro antiabur 5170076, în funcție de gradul de absorbție al suportului
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu Diluente Nitro antiabur 5170076.
- Consum indicativ: 7-9 mp/l per strat pe suporturi cu grad mediu de absorbție.
Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

DEPOZITAREA

- Temperatura maximă de conservare: +30 °C
- Temperatura minimă de conservare: +5 °C
- Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

- Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)
- Inflamabil.
- Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

- Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică fondul sigilant transparent MARCONOL FONDO TURAPORI cod 8100031, pe bază de rășini nitrosintetice, în 1-2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.
- Furnizare și punere în lucru € mp.