

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Gel

ТИКСОТРОПНЕ САТИНОВЕ ПОКРИТТЯ З ВОСКОВИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ
ЗОВНІШНІХ РОБІТ ПО ДЕРЕВИНІ



СЕРІЯ 862

MARCONOL GEL - V.2024-10-08

ОПИС

MARCONOL GEL — прозоре покриття з восковим ефектом для просочення та захисту деревини.

Матеріал має тиксотропну структуру, що полегшує його нанесення над головою (стелі, балки) та в важкодоступних місцях.

Вміст олій природного походження та речовин, подібних до лігніну, забезпечує високу природну проникаючу здатність і зчеплення з поверхнею без зміни природного вигляду деревини. MARCONOL GEL надає деревині водовідштовхувальні властивості, захищає її від шкідливих атмосферних факторів та забруднюючих речовин навіть у суворих кліматичних умовах, зберігаючи свої характеристики, незважаючи на природні структурні зміни деревини.

MARCONOL GEL є мікропористим і зберігає незмінним натуральний гігromетричний баланс деревини, запобігаючи такому небажаному явищу, як відшаровування традиційних синтетичних фарб, забезпечуючи легкість догляду за ним.

MARCONOL GEL містить спеціальні добавки, що поглинають ультрафіолетові промені, пофарбовані прозорими пігментами, що не приховують натуральну структуру дерева.

Покриття MARCONOL GEL захищає поверхню від грибка та цвілі.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Наноситься на дерев'яні поверхні всередині приміщень та зовні: Нові, старі або раніше пофарбовані дерев'яні поверхні, а саме: горища, дверні та віконні рами, балюстради, дощаті паркани, віконниці, сходи та різні вироби з дерева.

Будьте обережні під час обробки деревини, багатої таніном (наприклад, каштан), можуть утворюватися темні плями.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифікована тиксотропна алкідна смола
- Пігменти: прозорі оксиди заліза, стійкі до УФ-променів
- Розчинник: суміш аліфатичних вуглеводнів
- Щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 0,93-0,96 кг/л (залежно від кольору)
- Блиск відповідно до UNI EN ISO 2813:
50±10 кут зчитування 60° через 24 год
40±10 кут зчитування 60° через 72 год
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): сухий від пилу - через 2 години, на дотик - через 8 годин, другий шар можна наносити через 24 години.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Нові або відреставровані дерев'яні поверхні:
- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
 - Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
 - Зашпаклюйте будь-які нерівності синтетичною шпаклівкою. Відшліфуйте шпакльовані ділянки та видаліть пил.
 - Переконайтеся, що деревина не надто волога.
 - На м'яку, суху деревину або з надмірним вологопоглинанням, нанесіть один шар тонованого MARCONOL IMPREGNANTE серії 843.
 - Відшліфуйте поверхню, а потім нанесіть 2 шари GEL MARCONOL.
- Раніше пофарбовані дерев'яні поверхні:
- Відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
 - Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.
 - Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
 - Зашпаклюйте будь-які нерівності синтетичною шпаклівкою. Відшліфуйте шпакльовані ділянки та видаліть пил.
 - На деревину із сильними пошкодженнями або із надмірним вологопоглинанням, нанесіть один шар тонованого MARCONOL IMPREGNANTE серії 843.
 - Відшліфуйте поверхню, а потім нанесіть 2 шари GEL MARCONOL.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <75%
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10% Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Інструменти: пензлик або валик.
- Продукт готовий до використання і його не потрібно перемішувати перед використанням. Якщо є необхідність у його тонуванні і, отже, перемішуванні, матеріал відновлює свої тиксотропні властивості протягом кількох годин.
- Кількість шарів: 2 шари.
- Для використання на зовнішніх поверхнях рекомендується застосовувати тонований MARCONOL GEL, оскільки пігменти (оксиди заліза), що використовуються, збільшують захист від УФ-променів.
- Інструменти необхідно очистити за допомогою Уайт-спіриту

5200010 відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 6-8 м²/л у 2 шари для деревини із середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Матеріал доступний у наступних кольорових базах: безбарвний, модрина і вишня. Матеріал можна тонувати тонуєчими пастами системи MARCROMIE (макс. до 3%).

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/e: Лаки та просочувальні засоби для деревини для зовнішніх та внутрішніх робіт (на основі води): 500 г/л (2007) / 400 г/л (2010)

MARCONOL GEL містить максимум: 400 г/л ЛОС Легкзаймистий

Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Тиксотропне водовідштовхувальне сатинове покриття для деревини. Тиксотропне водовідштовхувальне сатинове покриття для деревини для внутрішніх та зовнішніх робіт MARCONOL GEL серії 862 на основі модифікованих тиксотропних алкідних смол, прозорих оксидів заліза та мікронізованих добавок для захисту від УФ-випромінювання наноситься на попередньо підготовлені дерев'яні поверхні щонайменше у 2 шари у кількості, що залежить від поглинаючої здатності деревини.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².