

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Impregnante

PROTECTOR COLORANTE PARA MADERA EXPUESTA EN EXTERIOR



SERIE 843

MARCONOL IMPREGNANTE - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

MARCONOL IMPREGNANTE es un producto para la imprimación superficial de la madera. Esta dotado de un elevado poder penetrante necesario para la protección contra los agentes atmosféricos y contaminantes, también en ambientes de condiciones severas, manteniendo inalterado no obstante las naturales variaciones estructurales de la madera.

MARCONOL IMPREGNANTE esta disponible en coloraciones transparentes obtenidas mediante pigmentos minerales micronizados, que protegen la madera de los rayos U.V. y dejan visibles las venas originales, reavivando la tonalidad. Para aumentar la plenitud en el caso de exposiciones a condiciones particularmente severas, es aconsejable aplicar encima una capa de MARCONOL CERATO s. 863.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en madera nueva o ya pintada sea en interiores o exteriores, como bajo techos, marcos, balcón, empaladizas, persianas, etc....

ATENCIÓN al tratamiento sobre madera rica en tanino (ej. Castaño) pueden evidenciarse marcas oscuras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del Ligante: resina alquídica, aceite de lino crudo.
- Pigmentos: óxido de hierro transparente, resistente a los rayos U.V.
- Solvente: mezcla de hidrocarburos alifáticos.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $0,84 \pm 0,03$ kg/l (según la tinta)
- Tiempo de escape NI EN ISO 2431: 30"-33"Copa Iso n.3 a 25 °C
- Residuo seco en peso: $33 \pm 1\%$
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): fuera polvo en 2 horas, al tacto en 8 horas; pintar encima después de 24 horas.

PINTAR ENCIMA:

Con MARCONOL CERATO s. 863, barniz alquídico MARCONOL SUPERMARE s. 848, MARCONOL FLATTING 8460619 y con todos los esmaltes alquídicos SAN MARCO.

Es aconsejable con barniz nitro.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en madera nuevas o reportadas a nuevas:

- Lijar ligeramente para quitar las fibras de la madera sobrantes.
- Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un diluyente apto.
- Estucar las imperfecciones con estucos sintéticos. Lijar los estucados y eliminar el polvo.
- Controlar que la madera no este demasiado húmeda.
- Lijar la superficie para proceder a la aplicación de MARCONOL IMPREGNANTE en la coloración deseada, lijando entre una capa y otra, para eliminar la fibra sobrante.

Superficies en madera ya pintada:

- Lijar para quitar las fibras de madera sobrantes.
- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y asperezar toda la superficie ya pintada.
- Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un diluyente apto.
- Estucar las imperfecciones con estuco sintético. Lijar la estucadura y eliminar el polvo.
- Lijar la superficie para proceder a la aplicación de MARCONOL IMPREGNANTE.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.
- Herramientas: pincel, pistola e inmersión.
- Agitar enérgicamente el producto antes de su uso.
- El producto esta listo para su uso. Si el soporte resulta poco absorbente diluir con AQUARAGIA 5200010 o con Dil. Sintético 5210011 para favorecer la penetración (max 10%)
- N° capas: el producto va aplicado en 2 capas. En condiciones ambientales particularmente severas o de soportes muy absorbentes es aconsejable la aplicación de 3 capas.
- Para las aplicaciones en exterior es aconsejable usar MARCONOL IMPREGNANTE tintado, porque los pigmentos (óxido de hierro) desarrollan la función protectora de los rayos U.V.
- la limpieza de las herramientas va hecha con AQUARAGIA 5200010 o con Dil. Sintético 5210011.
- Rendimiento indicativo: 4-5 m²/l en 2 capas sobre madera medianamente absorbente. Es aconsejable efectuar una prueba preliminar sobre el soporte específico para determinar el consumo.

PINTADO

El producto esta disponible en la versión incolora y en las tintas de la carta.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura

adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/f: imprimación no filmogénea para madera (base solvente): 700 g/l (2010)
MARCONOL IMPREGNANTE Contiene max: 700 g/l VOC

Nocivo - Inflamable
Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Imprimación transparente colorada para madera.
Aplicaciones, sobre soportes en madera ya predispuestos, de imprimación transparente colorada para madera para interiores y exteriores MARCONOL IMPREGNANTE s. 843, a base de resina alquídica, aceite de lino crudo y óxido de hierro transparentes micronizados, protectores contra los rayos ultravioletas, en al menos 2 capas en la cantidad determinada por la absorción de la madera.
Confeccionamiento y puesta en obra del material € el m².