

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Impregnante

Imprégnant pour le bois, transparent et protecteur



SÉRIE 843

MARCONOL IMPREGNANTE - V.2024-09-24

DESCRIPTION

MARCONOL IMPREGNANTE est un produit conçu pour l'imprégnation du bois. Il est doté d'un pouvoir pénétrant élevé nécessaire contre les agents atmosphériques et polluants. Même dans des milieux aux conditions difficiles, il reste inaltérable malgré les variations de la structure du bois. MMARCONOL IMPREGNANTE est disponible dans des couleurs transparentes obtenues avec des pigments minéraux micronisés qui protègent le bois des rayons U.V., laissent les veines du bois visibles et ravivent leur tonalité. Pour augmenter le pouvoir masquant et en cas d'exposition dans des conditions particulièrement sévères, il faut mieux appliquer une couche de MARCONOL CERATO série 863.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Il peut être appliqué sur du bois neuf ou déjà peint, à l'intérieur comme à l'extérieur, tel que lambris, greniers, huisseries, balcons, palissades, persiennes, etc...
ATTENTION au traitement sur des bois riches en tanin, on peut voir des taches sombres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 4a
- Nature du liant: résine alchidique, huile de lin crue.
- Pigments: oxydes de fer transparents, résistant aux rayons U.V.
- Diluants: mélange d'hydrocarbures aliphatiques
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: $0,84 \pm 0,03$ kg/l (selon les teintes)
- Temps d'écoulement UNI EN ISO 2431: 30"-33" $\pm$ Tasse Iso n. 3 à 25°C
- Extrait sec en poids: $33 \pm 1\%$
- Séchage (à 25°C et 65% d'H.R.): hors poussière en 2 heures; au toucher en 8 heures; attendre 24 heures avant de passer une autre couche

COUCHES SUIVANTES:

- Avec MARCONOL CERATO série 863, vernis alchidiques MARCONOL SUPERMARE série 848, MARCONOL FLATTING 8460619 et tous les autres vernis alchidiques SAN MARCO.
- Déconseillé de recouvrir avec des produits a base de nitro.

PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU 59/1 en vigueur.
- Supports en bois neuf ou revêtus: ponçage, raclage des exsudats de résine, réparations éventuelles, dépoussiérage.

APPLICATIONS

- Conditions de l'environnement et du support:
Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Humidité relative de l'environnement: <75%
Température du support : Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Humidité du support: <10% H.R.
- Eviter d'appliquer le produit en présence de condensation superficielle ou sous l'action directe du soleil.
 - Outils: pinceau, vaporisateur ou par immersion.
 - Remuer soigneusement le produit avant de l'utiliser.
 - Le produit est prêt à l'emploi. Si le support est peu absorbant, diluer avec de l'essence de térébenthine ACQUARAGIA 5200010 ou avec du Dil. Synthétique 5210011 pour favoriser la pénétration (maxi 10%).
 - Nombre de couches: le produit doit être appliqué en 2 couches. Dans des conditions particulièrement sévères ou avec des supports très absorbants, il est préférable de passer 3 couches.
 - Pour les applications en extérieur, il est conseillé d'utiliser MARCONOL IMPREGNANTE teinté, car les pigments (oxydes de fer) protègent des rayons U.V.
 - Nettoyer immédiatement les outils après leur utilisation avec l'essence de térébenthine acquaragia 5200010 ou avec du Dil. Synthétique 5210011.
 - Rendement indicatif: 4-5 m²/l avec 2 couches, sur un bois moyennement absorbant. Il est conseillé d'effectuer un essai préliminaire sur le support pour déterminer la consommation.

MISE A LA TEINTE

- Le produit est disponible incolore et dans les couleurs d'échantillon.

CONSERVATION

- Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

- UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/f: Lasures non filmogènes intérieur/extérieur PS: 700 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 700 g/l COV
- Nocif - Inflammable.
- Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas disperser les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Imprégnant transparent teinté pour bois

Applications, sur des supports en bois déjà préparés, d'imprégnant transparent teinté pour bois pour intérieurs et extérieurs MARCONOL IMPREGNANTEE série 843 à base de résines alchidiques, d'huile de lin crue et d'oxydes de fer transparents micronisés, protégeant des rayons U.V., en 2 couches au moins dans les quantités déterminées par l'absorption du bois.

Fourniture et pose du matériel €..... par m2.