

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Impregnante

ЗАЩИТНАЯ ЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ НАРУЖНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ



SERIES 843

MARCONOL IMPREGNANTE - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

MARCONOL IMPREGNANTE - это средство для поверхностной пропитки дерева. Обладает повышенной проникающей способностью и защищает от атмосферных осадков и смога, даже в суровых условиях, остается постоянным, несмотря на естественные структурные изменения древесины. MARCONOL IMPREGNANTE предлагается прозрачных оттенков, полученных с помощью микронизированных минеральных пигментов, которые защищают дерево от УФ лучей, оставляя на виду природные прожилки и оживляя его окраску. Для дополнительной защиты в случае особо суровых условий окружающей среды рекомендуется нанести сверху слой воска MARCONOL CERATO серия 863.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на новую или окрашенную древесину внутри и снаружи, напр., на обшивку из вагонки, чердачные конструкции, дверные и оконные рамы, балконы, штакетник, жалюзи и пр. ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой таннином (напр., каштана), могут появиться темные пятна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: алкидная смола, сырое льняное масло.
 - Пигменты: прозрачные окислы железа, устойчивые к УФ лучам
 - Растворитель: смесь алифатических углеводородов
 - Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $0,84 \pm 0,03$ кг/л (в зависимости от оттенка)
 - Время истечения UNI EN ISO 2431: 30"-33" Чашка Iso n.3 при 25 °C
 - Сухой остаток: $33 \pm 1\%$
 - Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): неприлипание за 2 часа; касание 8 часов; для повторной окраски 24 часа.
- ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА:

Восковое средство MARCONOL CERATO с. 863, алкидные краски MARCONOL SUPERMARE с. 848, матовая отделка MARCONOL FLATTING 8460619 и все алкидные эмали SAN MARCO. Не рекомендуются нитрокраски.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из нового или восстановленного дерева:

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить возможное присутствие смолы с помощью соответствующего растворителя.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Проверить, что дерево не слишком влажное.
- Ошкурить поверхность, нанести пропитку MARCONOL IMPREGNANTE выбранного оттенка, ошкуривая в промежутке между слоями для удаления заусенцев.

Поверхности из ранее окрашенного дерева:

- Ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шершавости окрашенные поверхности.
- Удалить возможное присутствие смолы с помощью соответствующего растворителя.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль. - Ошкурить поверхности, затем нанести пропитку MARCONOL IMPREGNANTE.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность: <75%

Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10%

- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, пульверизатор и погружение
- Тщательно перемешать средство перед использованием.
- Средство готово к применению.

Если основа плохо впитывает материал, развести его скипидаром 5200010 или синтетическим растворителем 5210011 для облегчения проникновения (макс. 10%). - К-во слоев: материал наносят в 2 слоя.

В очень суровых условиях окружающей среды или при сильном поглощении основы рекомендуется нанести 3 слоя.

- Для наружных работ рекомендуется применять пропитку MARCONOL IMPREGNANTE нужного оттенка, так как ее пигменты (окислы железа защищают от УФ лучей).
- Инструменты очищают скипидаром 5200010 или синтетическим растворителем 5210011.
- Примерный расход: 4-5 кв.м/л в 2 слоя на древесине среднего поглощения. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал предлагается бесцветным и оттенков по каталогу.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)
Кат. A/f: пропитки для дерева, не образующие пленки (на базе растворителя): 700 г/л (2010)
MARCONOL IMPREGNANTE Макс. содержание: 700 г/л ЛОВ

вреден - воспламеняется.
Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Пропитка для древесины прозрачного цвета. Нанесение на подготовленные деревянные основы пропитки для древесины прозрачного цвета для наружных и внутренних работ MARCONOL IMPREGNANTE с. 843, на базе алкидных смол, сырого льняного масла и микронизированных прозрачных окислов железа для защиты от ультрафиолетовых лучей, не менее 2 слоев в количестве, зависящем от поглощающей способности древесины. Поставка и применение материала на месте евро за кв.м