

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Impregnante

Priesvitný a ochranný impregnačný prípravok na drevo



SÉRIA 843

MARCONOL IMPREGNANTE - V.2024-09-24

POPIS

MARCONOL IMPREGNANTE je produkt určený na povrchovú impregnáciu dreva. Je vybavený zvýšenou penetračnou schopnosťou potrebnou pre ochranu pred atmosférickými činiteľmi a znečisťujúcimi látkami v ťažkých podmienkach, pričom ostáva nezmenený napriek štrukturálnym zmenám dreva.

MARCONOL IMPREGNANTE je dostupný v transparentných farbách dosiahnutých pomocou minerálnych pigmentov, ktoré chránia drevo pred lúčmi UV žiarenia a nechávajú jeho pôvodné žilkovania a oživujú farebné ladenie.

Na zvýšenie plnosti v prípade vystavenia do obzvlášť ťažkých podmienok sa odporúča naniesť navrch jednu vrstvu prostriedku MARCONOL CERATO séria 863.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na nové drevo, alebo už natreté, tak v interiéroch ako aj exteriéroch ako sú podkrovia, zárubne, balkóniky, ploty, obložnice, atď.

POZOR na úpravu dreva bohatého na tanín (trieslo) (napr. gaštan). Môžu sa objaviť tmavé škvrny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: alkydová živica, surový ľanový olej.
- Pigmenty: priezračné oxidy železa odolné voči UV žiareniu.
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,84 \pm 0,03$ kg/l (podľa odtieňov farby)
- Čas výtoku UNI EN ISO 2431: 30"±33" Coppa ISO č.3 pri 25 °C
- Suchý hmotnostný zvyšok: $33 \pm 1\%$
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): proti prachu za 2 hodiny; na dotyk za 8 hodín; schopný náteru ďalšej vrstvy za 24 hodín.

KRYCÍ NÁTER:

S prostriedkom MARCONOL CERATO séria 863, alkydové laky MARCONOL SUPERMARE séria 848, MARCONOL FLATTING 8460619 a so všetkými alkydovými lakmi SAN MARCO.

Neodporúča sa používania lakov nitro.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z dreva nové alebo vynovené:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatemliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Skontrolovať či drevo nie je príliš vlhké.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku MARCONOL IMPREGNANTE v požadovanej farbe, a brúsením medzi jednotlivými vrstvami odstraňovať odstávajúce vlákna.

Drevené povrchy už natreté:

- Obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsníť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatemliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku MARCONOL IMPREGNANTE.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.

- Nádrie: štetec, striekanie a ponorenie.

- Produkt pred použitím dôkladne premiešať.

- Produkt je pripravený na použitie. Keď sa povrch ukáže málo savý rozriediť s Acquaragia 5200010 alebo s Dil. Sintetico 5210011 na podporu penetrácie (max 10%).

- Počet vrstiev: produkt sa nanáša v dvoch vrstvách. V obzvlášť ťažkých podmienkach alebo pri podkladoch veľmi savých sa odporúča nanášanie 3 vrstiev.

- Pre použitie v exteriéri sa odporúča použiť MARCONOL IMPREGNANTE vo farbe, pretože pigmenty (oxidy železa) tu vykonávajú ochrannú funkciu pre UV žiarením.

- Očistenie nástrojov sa vykoná s Acquaragia 5200010 alebo s Dil. Sintetico 5210011.

- Orientačná výdatnosť: 4-5 m²/l na 2 vrstvy na dreve stredne savom. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v bezfarebnej verzii alebo v odtieňoch podľa vzorkovnice.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/f: impregnačné prostriedky nie filmotvorné na drevo (základ rozpúšťadlo): 700 g/l (2010)

MARCONOL IMPREGNANTE obsahuje max: 700 g/l VOC

Škodlivý - Horľavý.

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Impregnačný prostriedok transparentný farebný na drevo.

Použitie, na vopred pripravené povrchy z dreva, impregnačného prostriedku transparentného farebného pre interiéry a exteriéry MARCONOL IMPREGNANTE série 843, na báze alkydových živíc, surového ľanového oleja, oxidov železa priezračných, mikronizovaných a ochranných proti ultrafialovým lúčom, v najmenej dvoch vrstvách v množstvách stanovených podľa absorpčnej schopnosti dreva.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².