

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Impregnante

ЗАХИСНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ПРОСОЧУВАЛЬНИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ
ЗОВНІШНІХ КОНСТРУКЦІЙ



СЕРІЯ 843

MARCONOL IMPREGNANTE - V.2024-10-08

ОПИС

дерев'яних поверхонь. Продукт має високу проникаючу здатність, захищає поверхню від атмосферних впливів та забруднень навіть у суворих умовах навколишнього середовища, та залишається незмінним, незважаючи на природні структурні зміни деревини.

MARCONOL IMPREGNANTE доступний у прозорих відтінках, отриманих за допомогою мікронізованих мінеральних пігментів, які захищають деревину від ультрафіолетових променів, залишають видимую природну текстуру і оживляють її природний колір.

Для підвищення наповнювальної здатності, а також для додаткового захисту поверхні, в разі особливо суворих умов навколишнього середовища, рекомендується нанести зверху шар MARCONOL CERATO серії 863.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Продукт можна використовувати для зовнішніх та внутрішніх робіт, а також можна наносити на поверхні з нового або раніше фарбованого дерева, такі як обшивальні шпунтовані дошки, дахові конструкції, вікна, балкони, паркани, віконниці тощо.

- Будьте обережні під час обробки деревини, багатої таніном, можуть з'явитися неестетичні темні плями.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: алкідна смола, нерафінована ляна олія.

- Пігменти: прозорі оксиди заліза, що забезпечують стійкість до УФ-променів.

- Розчинник: суміш аліфатичних вуглеводнів.

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $0,84 \pm 0,03$ кг/л (залежно від кольору)

- Час витікання відповідно до UNI 2431: 30"-33" склянка iso n. 3 при 25°C
- Сухий залишок: 33±1%
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%):
 - .сухий від пилу - через 2 год;
 - .на дотик - через 8 год;
 - .другий шар можна наносити через 24 години. Можна покривати такими засобами:
- Алкідними фарбами MARCONOL CERATO серії 863, MARCONOL SUPERMARE серії 848, MARCONOL FLATTING 8460619 і всіма алкідними емалями SAN MARCO.
- Не рекомендується використовувати лаки на основі нітроцелюлози.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові дерев'яні поверхні:

- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
- Переконайтеся, що деревина не надто волога.
- Відшліфуйте поверхню та нанесіть MARCONOL IMPREGNANTE потрібного кольору. Відшліфуйте поверхню між нанесенням шарів, щоб видалити будь-які задирки волокон.

Поверхні з раніше фарбованого дерева:

- Відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
- Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
- Відшліфуйте поверхню та нанесіть MARCONOL IMPREGNANTE.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <80%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість поверхні: <10%.

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Інструменти: пензлик, пістолет-розпилювач, покриття шляхом занурення.
- Обережно перемішайте продукт перед використанням.
- Продукт готовий до використання. Якщо поверхня погано вбирає матеріал, розведіть його уайт-спіритом 5200010 або синтетичним розчинником 5210011 для полегшення проникнення (макс. 10%).
- Кількість шарів: необхідно нанести 2 шари продукту. У дуже суворих умовах навколишнього середовища або у випадку сильного поглинання поверхні рекомендується нанести 3 шари.
- Для зовнішніх робіт рекомендується використовувати

кольоровий UNIMARC IMPREGNANTE, оскільки пігменти (оксиди заліза) відповідають за захист від УФ-променів.

- Інструменти слід очистити відразу після використання за допомогою уайт-спіриту 5200010 або синтетичного розчинника 5210011.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 4-5 м²/л при нанесенні 2 шарів на деревину зі середнім поглинанням.

ТОНУВАННЯ

Продукт представлений у прозорій версії та у відтінках, представлених у таблиці кольорів.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/F: Просочення для дерева, що не утворюють плівки для внутрішніх та зовнішніх робіт (на основі води): 700 г/л (2010)

MARCONOL IMPREGNANTE містить максимум: 700 г/л ЛОС
Шкідливий - Легкозаймистий

Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Кольоровий просочувальний лак MARCONOL IMPREGNANTE, код 843, для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі алкідних смол, нерафінованої лляної олії та прозорого мікронізованого оксиду заліза, що забезпечує стійкість до УФ-променів наноситься на попередньо підготовлені дерев'яні поверхні в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².