

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite Rapid

Schnelltrocknende thixotrope Grundierung für Holz



SERIE 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID - V.2024-11-05

BESCHREIBUNG

MARCONOL ORIENTALITE RAPID ist eine schnelltrocknende deckende Grundierung für Holz, um perfekt gleichmäßige Oberflächen vorzubereiten, die ideal für wertvolle Finish-Produkte sind.

Das Produkt ist sehr deckend, leicht aufzutragen und mit hoher Dehnungsfähigkeit.

Der trockene Film lässt sich leicht schleifen, indem eine feste Basis für das Finish-Produkt entsteht.

Die durchgearbeitete nichttropfende Tixotrope-Stuktur erleichtert die Anstricharbeit, auch wenn Sie über den Kopf (z. B. Deckboden oder Balken) oder schwierig zu erreichende Stellen anstreichen.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Auf folgende Oberflächen in den Innen- und den Außenbereich:

- Neue oder schon gefärbte Holzoberflächen
- Oberflächen aus Plastikwerkstoffen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Binder: Thixotrope Urethan-Alkydharze
- Lösungsmittel: Zubereitung aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen
- Dichte: UNI EN ISO 2811-1: $1,45 \pm 0,05$ g/ml
- Trocknungszeit: (bei 25° und 65% RH): nach 3 Stunde oberflächentrocken, nach 4-6 Stunde völlig trocken.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Holzoberflächen:

- Leicht schmirgeln, um abgehobene Holzfasern zu entfernen.
- Abblättrende Schichte alter Farbe entfernen und alle schon lackierten Oberflächen aufräuen.
- Eventuelle Harzspuren mit einem angemessenen Verdüner entfernen.
- Unebenheiten mit einer synthetischen Spachtelmasse verspachteln. Die Verspachtelungen schmirgeln und den Staub von der Oberfläche entfernen.

- Auf sauberen und trockenen Untergrund eine 1-2 Schichte der Grundierung MARCONOL ORIENTALITE RAPID auftragen.
- Die Färbung mit einer wasserverdünnbaren oder Acryllacke auf Lösungsmittelbasis befertigen.

Hart- PCV-Oberflächen:

- Die Oberfläche schmirgeln, um sie leicht aufzurauen.
- Den Untergrund entfetten und reinigen.
- 1-2 Schichte von MARCONOL ORIENTALITE RAPID auftragen.
- Die Färbung mit einer wasserverdünnbaren oder Acryllacke auf Lösungsmittelbasis befertigen.

Es ist empfohlen, die Haftung des Systems an der Hart-PVC-Oberfläche vorher zu überprüfen.

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

- Bedingungen der Umwelt und der Oberfläche:
Außentemperatur: Mind. +8°C/Max. +35°C
Feuchtigkeit (außen): <75%
Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C
Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%
- Bei Feuchtigkeit und der direkten Sonneneinstrahlung die Anwendung vermeiden.
- Werkzeuge: Pinsel, Roller.
- Verdünnung: gebrauchsfertig. Die Verdünnung mit max. 5% Acquaragia 5200010 ist jedoch möglich.
- Der Spritzauftrag ist nur bei Tätigkeiten, die die Maßnahmen für die Genehmigung der Emissionen in die Atmosphäre einschließen (Art. 267 und folg. des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 152/2006 des Italienischen Gesetzes) und mit 10% Acquaragia 5200010 verdünntem Produkt, möglich.
- Anzahl der Schichten: 1-2
- Ergiebigkeit: 6-8 m²/l pro Schicht

FÄRBUNG

Die Farben lassen sich mit dem Farbmischsystem herstellen. Soweit verschiedene Produktionen verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Produktionen zu mischen, um leichte Abweichungen bei den Farbtönen zu vermeiden.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30 °C
Mind. Temperatur für Lagerung: +5 °C
Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 3 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSANWEISUNG EN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)
Kat. A/i: Einkomponenten-Speziallacke (Lb): 500 g/l
Das Produkt enthält max: 500 g/l VOC

Entflammbar.

Das Produkt muss den geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend transportiert, verwendet und gelagert werden. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate ziehen.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Schnelltrocknende Thixotrope Grundierung für Holz.

Die Thixotrope Grundierungsfarbe auf der Basis von Thixotrope Urethan-Alkydharzen MARCONOL ORIENTALITE RAPID Serie 144, geeignet für das Gleichmachen und das Decken der Unebenheiten, auf schon vorbereiteten Untergründe in der nach der Saugfähigkeit des Untergrunds festgestellten Quantität auftragen.

Lieferung und Einsetzung des Materials €....pro qm.