SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite Rapid

PINTURA TIXOTROPICA DE FONDO PARA MADERA DE SECADO RAPIDO

SERIE 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

MARCONOL ORIENTALITE RAPID es un fondo cubriente de secado rapido para madera que permite de preparar superficies perfectamente uniformes, ideal para acabados de calidad.
El producto dispone de un óptimo poder rellenante y resulta fácil en aplicación, con una buena dilatación.
El film una vez seco se puede lijar facilmente, ofrecendo un anclaje sólido al acabado.
Concebido con una estructura tixótropica anti-gote, facilita también las aplicaciones en techos (cielorrasos, vigas) o en posiciones dificiles.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicabile en interior y exterior sobre:
-Superficies de madera nuevas o ya pintadas
-Superficies de materiales plasticos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del Ligante: resinas alquílicas uretánicas tixotrópicas.
- Solvente: mezcla de hidrocarburos alifáticos
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l.
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): al tacto en 3 horas; pintar encima después de 4 horas con esmaltes sintéticos; pintar encima después de 6 horas con esmaltes solubles en agua.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies de madera:
- Lijar liberamente para quitar la fibra de la madera sobrante.
- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y asperezar oda la superficie ya pintada.
- Retirar eventual presencia de resina usando un diluyente idóneo.
- Estucar las imperfecciones con estucos sintéticos. Lijar los estucados y eliminar el polvo.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Aplicar, sobre soporte seco y limpio, 1-2 capas de fondo MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
- Completar el pintado con un esmalte hidrodiluible o alquilico a disolvente.

Superficies en PVC rigido:
- Lijar la superficie para agrietarla ligeramente.
- Desgrasar y limpiar el soporte.
- Aplicar 1- 2 capas de MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
- Completar el pintado con un esmalte hidrodiluible o alquilico a solvente.

Aconsejamos de verificar preventivamente la adherencia del sistema a la superficie en PVC rígido en objeto.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.
- El producto es aplicable a pincel, rodillo.
- Dilución: listo para el empleo. Es posible diluir el producto hasta el 5% con Acquaragia 5200010.
- La aplicación a rociador se puede efectuar solamente en el ambito de actividades sometidas a las medidas de autorización a las emisiónes en el atmosfera (artt. 267 y segg. Del D. lgs n. 152/2006), previa dilución al 10% con Acquaragia 5200010.
- Nº capas: 1-2 según las condiciones del soporte.
- La limpieza de las herramientas se hace con Acquaragia 5200010.
- Rendimiento indicativo: 6-8 m2/l por capa sobre soporte medianamente absorbentes.

PINTADO

La coloración es obtenible mediante el Sistema Tintometrico.
En el caso de usar diversas fabricaciones es aconsejable remezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar ligeras diferencias de tonalidad.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: pintura monocomponente de altas prestaciones (bs): 500 g/l (2010)
El producto contiene max: 500 g/l VOC

Inflamable.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar completamente los residuos y tratarlos como deshechos especiales. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Pintura tixotrópica de fondo para madera de secado rapido.
Aplicaciónes, sobre fondos ya predispuestos, de pintura tixotropica de fondo MARCONOL ORIENTALITE RAPID serie 144, a base de resinas alquilicas uretanicas tixotrópicas, idonea para uniformar y enmascar las irregulatidades del soporte en las cantidades establecidas de la absorcion del soporte.
Confeccionamiento y puesta en obra del material € ..... al mq.

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente.