

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite Rapid

TEMELJNA TIKSOTROPNA BRZOSUŠEĆA BOJA ZA DRVO



SERIJA 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID - V.2024-09-23

OPIS

MARCONOL ORIENTALITE RAPID je brzосуšeci pokrivni temeljni premaz za drvo koji omogućava pripremu sasvim ujednačenih površina, idealnih za kvalitetne završne premaze.

Proizvod ima odličnu moć zapunjavanja i lako se nanosi, uz dobru dilataciju.

Osušeni film može se izbrusiti brusnim papirom, čime se omogućuje čvrsto vezanje završnog premaza.

Formuliran je sa tiksotropnom strukturom i ne kaplje, što olakšava primjene na vodoravnim površinama (stropovima, gredama) ili na teško dostupnim mjestima.

POGODNE PODLOGE

Primjenjuje se na unutarnjim i vanjskim površinama:

- Nove ili prethodno lakirane drvene površine
- Površine od plastičnog materijala

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: tiksotropne uretanske alkidne smole

- Otapalo: mješavina alifatskih ugljikovodika

- Specifična težina: UNI EN ISO 2811-1: 1.45 ± 0.05 kg/l.

- Sušenje (pri 25 °C i 65% R.V.): suh na dodir 3h; sljedeći nanos nakon 4h. sa sintetičkim lakovima; sljedeći nanos nakon 6h. sa lakovima koji se razrjeđuju s vodom.

PRIPREMA PODLOGE

Drvene površine:

- Lagano ispolirati brusnim papirom kako bi odstranili nadignuta drvena vlakna.
- Odstraniti eventualne raspuknute slojeve starih boja i ohrapaviti sve lakirane površine.
- Eventualne smole odstraniti sa odgovarajućim razrjeđivačem.
- Pregledati nepravilnosti sa masom za izravnavanje. Brusnim papirom ispolirati

gletana mjesta i odstraniti prašinu.

- Na suhu i čistu podlogu nanijeti 1-2 sloja temeljnog premaza MARCONOL ORIENTALITE RAPID.

- Završno prelakirati lakom razrijeđivim sa vodom ili alkidnim lakom na bazi razrijeđivača. Tvrdi PVC površine:

- Izbrusiti površinu brusnim papirom, tako da bude blago hrapava.

- Odstraniti masnoću i očistiti podlogu.

- Nanijeti 1-2 sloja premaza MARCONOL ORIENTALITE RAPID.

- Završno prelakirati lakom na bazi vode ili alkidnim lakom na bazi razrijeđivača.

Savjetujemo da prethodno provjerite adheziju sustava na predmetnoj tvrdoj PVC površini.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C

Vlažnost površine: <10% R.V.

Suha površina, izbjegavati nanošenje na površine na kojima ima kondenzirane vlage ili površine direktno izložene suncu.

Proizvod se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem.

-Dobro promiješati proizvod prije nanošenja

- Razrijeđivanje: spremno za uporabu. Također je moguće razrijeđivanje proizvoda do 5% s terpentinom Acquaragia 5200010.

- Nanošenje špricanjem moguće je vršiti isključivo u okviru djelatnosti koje su podređene mjerama odobrenja za emisije proizvoda na bazi razrijeđivača u zrak (čl. 267. i dalje tal. zakonodavne odluke br. 152/2006), po prethodnom razrijeđivanju 10% sa uljnim razrijeđivačem Acquaragia 5200010.

-Broj slojeva: 1-2 ili više, zavisi od stanja površine

-Alat čistiti odmah nakon upotrebe koristeći Uljni razrijeđivač San Marco

-Potrošnja: 6-8 m²/lit po sloju za ravne površine prosječne moći upijanja.

NIJANSIRANJE

Nijansiranje je moguće pomoću sistema.

U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granične vrijednosti EU (Direktiva 2004/42/EZ)

Kat. A/i: visokoučinkovite jednokomponentne boje (na osnovi otapala): 500 g/l (2010)

Sadrži max.: 500 g/l VOC

Zapaljivo.

Prijevoz, korištenje i skladištenje proizvoda mora se provoditi u skladu sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se u potpunosti osuše i postupati kao sa posebnim otpadom. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Temeljna tiksotropna brzosušuća boja za drvo.

Nanošenje temeljne tiksotropne boje MARCONOL ORIENTALITE RAPID serija 144 na osnovi tiksotropnih uretanskih alkidnih smola, prikladne za ujednačavanje i prikrivanje nepravilnosti podloge, na prethodno pripremljene podloge, u količini određenoj prema upojnosti same podloge.

Nabava i ugradnja materijala € po m2.