

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite Rapid

БЫСТРОСОХНУЩАЯ ТИКСОТРОПНАЯ КРАСКА ОСНОВЫ ДЛЯ ДЕРЕВА



СЕРИЯ 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

MARCONOL ORIENTALITE RAPID - быстросохнущая укрывистая краска основы для дерева, которая позволяет подготовить однородные поверхности, идеальные для качественных финишных отделок.

Материал обладает прекрасной укрывающей способностью, легко наносится и хорошо растягивается.

Сухой слой может быть легко отшлифован, обеспечивая хорошее сцепление для последующей отделки. Тиксотропная структура материала предотвращает появление подтеков, а также облегчает его нанесение над головой (потолки, балки) и в неудобных местах.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Используется для внутренних и внешних работ, наносится на:

- Новые или ранее окрашенные поверхности из дерева
- Поверхности из пластичных материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Связующее вещество: алкидно-уретановые смолы с тиксотропной структурой

-Растворитель: смесь алифатических углеводородов

-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,45 \pm 0,05$ г/мл

-Высыхание (при 25 °C и 65% относит. влажности): на касание около 3 часов; через 4 часа синтетическими красками; через 6 часов красками на водной основе серии.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные поверхности:

- Слегка отшлифовать поверхность для удаления заусенцев
- Удалить слои старой отслоившейся краски и обработать наждачной бумагой для получения шероховатой поверхности.

- При обнаружении на поверхности смолы удалить ее соответствующим растворителем.
- Зашпаклевать дефекты при помощи синтетической шпатлевки. Отшлифовать неровности и удалить пыль.
- Нанести на сухую и чистую поверхность 1-2 слоя краски основы MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
- Завершить окрашивание с помощью водорастворимой эмали или алкидной эмали на растворителях.

Поверхности из жесткого ПВХ:

- Отшлифовать поверхность для придания легкой шероховатости
 - Обезжирить и очистить поверхность
 - Нанести 1- 2 слоя материала MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
 - Завершить окрашивание с помощью водорастворимой эмали или алкидной эмали на растворителях.
- Рекомендуется проверить заранее адгезию системы с поверхностью из жесткого ПВХ.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.
- Инструменты: кисточка, валик.
- Разведение: готов к использованию. Возможно разбавление материала до 5% с помощью скипидара 5200010.
- Нанесение краскопультom осуществляется исключительно в рамках работ, предусмотренных мерами на разрешение выбросов в атмосферу (art. 267 e segg. Del D. lgs n. 152/2006), после разбавления до 10% с помощью скипидара 5200010.
- Число покрытий: 1- 2 слоя
- Инструменты очищают скипидаром 5200010
- Приблизительный расход: 6-8 кв.м./л. на слой, при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC)
Кат. A/i : однокомпонентные краски высокого качества (на базе
растворителя): 500 г/л (2010)
содержание: 500 г/л ЛОВ

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала
выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и
технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать
тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и
сдать в специальные отходы.

За дополнительной информацией обратиться к паспорту
безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Быстросохнущая тиксотропная краска основы для дерева.
Тиксотропная краска основы MARCONOL ORIENTALITE RAPID серия
144 на основе алкидно-уретановых смол с тиксотропной
структурой наносится на заранее подготовленные основы,
используется для выравнивания и покрытия неровности основы
в количестве, определяемом впитывающей способностью
основы.

Доставка и нанесение материала € за кв. м.