

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite Rapid

TIXOTROPNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER S RÝCHLYM ZASYCHANÍM NA DREVO



SÉRIA 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID - V.2024-09-23

POPIS

MARCONOL ORIENTALITE RAPID je krycí základ s rýchlym zasychaním na drevo, ktorý umožňuje pripraviť dokonale jednoliaté povrchy, ideálne pre kvalitné záverečné úpravy.

Produkt má vynikajúcu plniacu schopnosť a jednoducho sa nanáša, s dobrou dilatáciou.

Zaschnutý film je možné pohodlne brúsiť, čím sa poskytne produktu záverečnej úpravy pevné uchytenie.

Produkt je navrhnutý s tixotropnou štruktúrou proti kvapkaniu, aby sa uľahčilo aj nanášanie nad hlavou (stropy, trámy) alebo v náročných polohách.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný v exteriéri a interiéri na:

- Povrchy z nového alebo už lakovaného dreva
- Povrchy z plastických materiálov.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: alkydové uretánové tixotropné živice.
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,45 \pm 0,05$ kg/l.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 3 hodín; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 4 hodinách s syntetické emaily; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 6 hodinách s vodouriediteľnými emalami.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z dreva:

- Mierne prebrúsiť brúsny papierom, aby ste odstránili odstávajúce drevené vlákna.
- Odstrániť prípadné opadávajúce vrstvy starých náterov a zdrsníť všetky už natreté povrchy.
- Odstrániť prípadnú živicu pomocou vhodného riedidla.
- Ztmeliť nedokonalosti syntetickým tmelom. Prebrúsiť zatmelené miesta brúsny

papierom a odstrániť prach.

- Naniesť, na suchý a čistý podklad, 1-2 vrstvy základu MARCONOL ORIENTALITE RAPID.

- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným emailom alebo alkydovým emailom s rozpúšťadlom.

Povrchy z tvrdého PVC:

- Prebrúsiť povrch brúsny papierom, aby mierne zdrsnel.

- Odmasť a vyčistiť podklad.

- Naniesť 1-2 vrstvy MARCONOL ORIENTALITE RAPID.

- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným emailom alebo alkydovým emailom s rozpúšťadlom.

Odporúča sa vopred skontrolovať príľnavosť systému na daný povrch z tvrdého PVC.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu: Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.

- Produkt je možné aplikovať štetcom, valčekom.

- Riedenie: pripravený na použitie. Je však možné produkt riediť až do 5 % Acquaragia 5200010.

- Aplikáciu striekaním je možné robiť výlučne v rámci činností podliehajúcich opatreniam povolenia vypúšťania emisií do ovzdušia (článok 267 a ďalej Legisl. dekrétu č. 152/2006), riedením 10 % Acquaragia 5200010.

- Počet vrstiev: 1-2 alebo viac podľa podmienok podkladu.

- Čistenie náradia sa vykonáva Acquaragia 5200010 hneď po použití.

- Približná výdatnosť: 6-8 m²/l na vrstvu a vzťahuje sa na použitie na hladké a stredne savé podklady.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodný použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/i: jednozložkové nátery s vysokými charakteristikami (zr): 500 g/l (2010)

Obsahuje max: 500 g/l VOC

Horľavý

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Tixotropný základný náter na drevo s rýchlym zasychaním.

Aplikácie, na vopred pripravené podklady, tixotropnej základovej farby MARCONOL ORIENTALITE RAPID séria 144, na báze alkydových uretánových živíc, vhodnej na zjednotenie a maskovanie nepravidelností podkladu, v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu€ na m².