

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite

Peinture de fond pour le bois, couvrante et uniformisante



SÉRIE 145

MARCONOL ORIENTALITE - V.2024-09-23

DESCRIPTION

MARCONOL ORIENTALITE est un primaire de fond pour bois et maçonnerie à base de résines alkydes modifiées, utilisable lorsque l'on désire augmenter le pouvoir couvrant et uniformisant du produit de finition et garantir à la peinture un plus grand pouvoir masquant.

Pour mieux répondre à cette destination d'emploi, le produit est doté d'un excellent pouvoir couvrant, il est facile à appliquer et possède une bonne dilatation. La pellicule sèche peut être facilement poncée pour offrir au produit de finition un accrochage solide.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Elle peut être appliquée à l'intérieur et à l'extérieur sur:

- Surfaces en bois neuves ou déjà peintes avant les finitions couvrantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C

- Classification AFNOR NFT 36-005: Famille 1, Classe 4a

- Nature du Liant: résines alkydes modifiées

- Solvant: mélange d'hydrocarbures aliphatiques

- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1.50 ± 0.05 kg/l.

- Viscosité selon UNI 8902: 5800 ± 300 cps (viscosimètre de rotation Rotothinner à 25 °C)

- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 8 heures; recouvrable après 16 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

En finition recouvrir impérativement avec une peinture de finition alkyde ou solvanté.

- Supports en bois neuf ou revêtus: ponçage, élimination mécanique des excédents de résine, réparations éventuelles, dépoussiérage.

APPLICATIONS

Conditions de l'environnement et du support:

Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Humidité relative de l'environnement: <75%.

Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Humidité du support: <10% H.R..

- Eviter d'appliquer le produit lorsque la surface présente de la condensation ou sous l'action directe du soleil.

- Outils: pinceau, rouleau.

- Mélanger soigneusement le produit avant de le diluer.

- Dilution: prêt à l'emploi

- Les applications par projection peuvent être effectuées seulement dans les usines autorisées (Dir. 2001/42/CE) avec dilution à 10% maxi avec ACQUARAGIA code 5200010.

- Nombre de couches: 2 ou plus selon les conditions du support, l'effet que l'on désire réaliser et les conditions d'exposition.

- Nettoyer immédiatement les outils après leur utilisation avec Acquaragia code 5200010 ou Dil. Synthétique code 5210011

- Rendement indicatif: 4-6 m²/l pour 2 couches, sur des supports moyennement absorbants.

MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/g: Impressions PS: 350 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 350 g/l COV

Inflammable.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Peinture de fond opaque.

Applications, sur des fonds déjà préparés, de MARCONOL ORIENTALITE série 145, peinture de fond opaque à base de résines alkydes modifiées, indiquées pour uniformiser et masquer les irrégularités du support, en 2 couches au moins dans les quantités déterminées par l'absorption du support.

Fourniture et pose du matériel € par m².