

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite

TEMELJNA MAT BOJA ZA DRVO



SERIE 145

MARCONOL ORIENTALITE - V.2024-09-23

OPIS

ORIENTALITE je temeljna boja za drvo na bazi modificiranih alkidnim smolama, koja se može koristiti gdje god je potrebno postići bolju pokrivenost i prionjivost sljedećeg sloja. Proizvod je vrlo jednostavan za nanošenje i omogućava dobru dilataciju. Suhi premaz se može lako brusiti da bi se omogućila bolja prionjivost sljedećeg sloja.

POGODNE PODLOGE

Proizvod je pogodan za vanjsku i unutarnju upotrebu, te ga se može koristiti kod:
- Zaštite drvenarije, nove i stare

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: modificirane alkidne smole
Otapalo: mješavina alifatskih ugljikovodika
Specifična težina: UNI EN ISO 2811-1: 1.45 ± 0.05 kg/l.
Viskozitet: UNI 8902: 5800 ± 300 cps pri 25 °C
Sušenje: (pri 25 °C i 65% R.V.):
-suh na dodir 8h;
-sljedeći nanos nakon 16h.

PRIPREMA PODLOGE

Drvene podloge:
-Lagano izbrusiti da bi se otklonilo iverje.
-Otkloniti svu prljavštinu koja je nastala kao rezultat obrađivanja drveta, kao i sve smole, odnosno sve dijelove stare boje koja se ljušti ili koja ne pirjanja potpuno koristeći NITRO RAZRJEĐIVAČ.
-Popraviti oštećenja, rupice i ostale nepravilnosti u podlozi koristeći Tamstucco kit za drvo, lagano izbrusiti iskitane dijelove i otkloniti prašinu.
-Nanijeti dva sloja ORIENTALITE na čistu i suhu podlogu.
-Završiti bojanje sa emajlom na bazi vode ili alkidnim lakom.

Žbuke:

- Osigurati da je žbuka stara najmanje 28 dana.
- Provjeriti stanje površine koja će biti tretirana. Površina mora biti konzistentna, suha i čista.
- Otkloniti sve gljivice, alge i plijesni brušenjem ili pranjem.
- Otkloniti svu staru boju koja se ljušti ili slabo pirjanja, dok debeli slojevi boje na bazi vapna ili slično moraju biti potpuno otklonjeni potpunim vlaženjem površine i ljuštenjem, ili korištenjem stroja za vodeno pranje.
- Izgladiti sve neravnine na površini. Rupice, pukotine i ostale nepravilnosti izgletati ili kitati koristeći TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE; kitanje ili ravnanje može se izvesti koristeći BETOMARC ili RASAMIX ili koristeći ostale proizvode na bazi cementa.
- Vanjske i unutrašnje pukotine se moraju primjereno proširiti i zapuniti sa kitom ili sličnim proizvodima.
- Blago izbrusiti popravljana područja brusnim papirom.
- Ukoliko na površini ima plijesni, tretirati je sa COMBAT 222 Detergent i COMBAT 333.
- Nanijeti 2 sloja ORIENTALITE primer na čistu, suhu površinu.
- Završiti bojanje sa emajlom na bazi vode ili alkidnim emajlom.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Temperatura zraka: min.+8°C - max. +35°C
Relativna vlažnost zraka: <75%
Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C
Vlažnost površine: <10% R.V.
Suha površina, izbjegavati nanošenje na površine na kojima ima kondenzirane vlage ili površine direktno izložene suncu.
Proizvod se može nanositi četkom, valjkom.
-Dobro promiješati proizvod prije nanošenja
-Riedenie: pripravený na použitie.
-Aplikáciu striekaním je možné robiť výlučne v rámci činností podliehajúcich opatreniam povolenia vypúšťania emisií do ovzdušia (článok 267 a ďalej Legislat. dekrétu č. 152/2006), riedením 10 % Acquaragia 5200010.
-Broj slojeva: 2 ili više, zavisi od stanja površine
-Alat čistiti odmah nakon upotrebe koristeći Uljni razrjeđivač San Marco
-Potrošnja: 4-6 m²/lit u 2 sloja na površinama prosječne upojnosti.

NIJANSIRANJE

- Nijansiranje je moguće pomoću sistema.
U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

- Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)
Kat. A/g: Temeljni premazi (baza razrjeđivač): 350 g/l (2010)
Sadrži max.: 350 g/l VOC

Zapaljivo
Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ne bacati ambalažu u okoliš već

ostaviti da se ostaci osuše i tretirati kao specijalni otpad. Za više informacija pročitati sigurnosni list.