

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite

PITTURA OPACA DI FONDO PER LEGNO



SERIE 145

MARCONOL ORIENTALITE - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

MARCONOL ORIENTALITE è una pittura di fondo per legno, a base di resine alchidiche modificate, utilizzabile in tutti i casi in cui si voglia esaltare il potere coprente ed uniformante del prodotto di finitura assicurando maggior pienezza alla pitturazione.

Per rispondere al meglio a tale destinazione d'uso, il prodotto è dotato di un ottimo potere riempitivo, risulta facile da applicare, con buona dilatazione. Il film essiccato può venire agevolmente carteggiato, fino ad offrire, al prodotto di finitura, un solido ancoraggio.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno ed all'esterno su:

- Superfici in legno nuove o già verniciate come fondo per finiture coprenti sintetiche o idrodiluibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resine alchidiche modificate

- Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ kg/l.

- Viscosità di confezionamento UNI 8902: 5800 ± 300 cps (viscosimetro rotazionale Rotothinner a 25 °C)

- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 8 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in legno:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.

- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.

- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil. Nitro 5170076.

- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.

- Applicare, su supporto asciutto e pulito, 2 strati di fondo MARCONOL ORIENTALITE.
- Completare la verniciatura con uno smalto idrodiluibile o alchidico a solvente.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Il prodotto è applicabile a pennello, rullo.
- Rimescolare accuratamente il prodotto prima della diluizione.
- Diluizione: pronto all'uso.
- L'applicazione a spruzzo è effettuabile esclusivamente nell'ambito di attività soggette ai provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (artt. 267 e segg. Del D. lgs n. 152/2006), previa diluizione al 10% con Acquaragia 5200010.
- Nr strati: 2 o più secondo le condizioni del supporto, l'effetto che si vuole realizzare e le condizioni di esposizione.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia 5200010 o Dil. Sintetico 5210011 subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 4-6 mq/l a 2 strati su supporti mediamente assorbenti.

TINTEGGIATURA

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/g: primer (base solvente): 350 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 350 g/l VOC

Infiammabile

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura opaca di fondo.
Applicazioni, su fondi già predisposti, di pittura opaca di fondo MARCONOL ORIENTALITE serie 145, a base di resine alchidiche modificate, idonea ad uniformare e mascherare le irregolarità del supporto, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

