

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite

МАТОВАЯ КРАСКА ОСНОВЫ ДЛЯ ДЕРЕВА



SERIES 145

MARCONOL ORIENTALITE - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

MARCONOL ORIENTALITE - краска основы для дерева, на основе алкидных модифицированных смол, используемая во всех случаях, когда необходимо подчеркнуть кроющую и выравнивающую способности отделочного материала, обеспечивая максимальную укрывистость во время покраски. Для лучшего соответствия своему назначению, материал обладает отличной заполняющей способностью, легко наносится, хорошо растягивается. Сухой слой может быть легко отшлифован, обеспечивая отделочный материал плотным прилеганием.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

The product is suitable for exterior and interior use and can be applied on:
- New or previously painted woodwork, as a primer, before finishes top coats are applied (water-base or quick-drying alkyd enamel).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Type of Binder: modified alkyd resins
- Solvent: mix of aliphatic hydrocarbons
- Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.50 ± 0.05 kg/l.
- Viscosity per UNI 8902: 5800 ± 300 cps at 25 c
- Drying (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 8 hours; coatability after 16 hours.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Woodwork:
- Sand lightly in order to remove the raised wood fibres.
 - Eliminate any coats of old flaking varnish and coarsen all the surfaces which have already been varnished.
 - Remove any resin using the Nitro thinner 5170076.
 - Fill the imperfections with synthetic filler. Rub down the fillings and eliminate any dust.

- Apply 2 coats of MARCONOL ORIENTALITE primer 1450519 on the clean dry surface.
- Complete the painting with a water-based enamel or quick-drying alkyd enamel.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Air and surface conditions:

Air temperature: Min. +5 C / Max.+35 C.

Relative humidity of the air: <75%.

Temperature of the surface: Min. +5 C / Max. +35 C.

Humidity of the surface: <10% R.H..

- Avoid applying the product when there is condensation on the surface, or in direct sunlight.
- Tools: brush, roller.
- Stir the product thoroughly before thinning.
- Diluting: ready to use.
- Application by spraying gun may be applied only in authorized factory (Dir. 2001/42/EC), thinning at 10% with White spirit 5200010 or Synthetic thinner 5210011.
- N. coats: 2 or more depending on the condition of the surface, the desired finish, and the degree of exposure.
- Tools should be cleaned immediately after use using White spirit 5200010 or Synthetic Thinner 5210011.
- Indicative spreading rate: 4-6 sq m/l based on 2 coats on surfaces featuring average absorption.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC)

Кат. A/g: грунтовка (на базе растворителя): 350 г/л (2010)
содержание: 350 г/л ЛОВ

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы.

За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Applications, on previously prepared surfaces, of MARCONOL ORIENTALITE Mat primer series 145 - with modified alkyd resin base, suitable for making surfaces even and hiding any irregularities, with at least 2 coats of a quantity

determined by the absorption of the surface

Supply and application of the material €. per sq m.