

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite

MAT TEMELJNI PREMAZ ZA LES



SERIE 145

MARCONOL ORIENTALITE - V.2024-10-08

OPIS

MACRONOL ORIENTALITE je temeljni premaz za les na osnovi modificiranih alkidnih smol, primeren povsod, kjer želite povečati prekrivnost in enakomernost zaključnega premaza ter zagotoviti bolj polne barve. Da bi izdelek kar najbolje izpolnil ta namen, ima odlično moč polnjenja, je enostaven za nanašanje in zagotavlja dobro razteznost. Posušen film je mogoče preprosto obrusiti, tako da se bo zaključni premaz čvrsto oprijel podlage.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanašamo ga v notranjih prostorih in na prostem na:

- Nove ali že barvane lesene površine kot temeljni namaz za prekrivne sintetične ali z vodo razredčljive premaze.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: modificirane alkidne smole
- Topilo: mešanica alifatskih ogljikovodikov
- Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1: 1.50 ± 0.05 kg/l.
- Čas sušenja (pri 25 °C in 65 % RV): prašno suh v 2 urah; primeren za nanos naslednjega sloja po 16 urah.

PRIPRAVA PODLAGE

Lesene površine:

- Nekoliko zbrusite, da odstranite dvignjena lesna vlakna.
- Odstranite vse nanose starih barv, ki se luščijo, in zbrusite vse že lakirane površine, da postanejo hrapave.
- Morebitno smolo odstranite z razredčilom Nitro koda 5170076.
- Nepravilnosti zapolnite s sintetičnim kitom. Zbrusite zakitana mesta in odstranite prah.
- Na suho in čisto podlago nanosite 2 sloja temeljnega premaza MARCONOL ORIENTALITE.
- Obdelavo dokončajte z emajlom na vodni osnovi ali alkidnim emajlom na osnovi topil.

NAPOTKI ZA NANAŠANJE

- Pogoji v okolju in na podlagi:
Temperatura v okolju: najmanj +8 °C / največ +35 °C
Relativna vlažnost v okolju: <75 %
Temperatura podlage: najmanj +5 °C / največ +35 °C
Vlažnost podlage: <10 %
- Izogibajte se nanašanju v primeru površinske kondenzne vlage ali pri neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek nanašamo s čopičem in valjčkom.
- Pred redčenjem izdelek temeljito premešajte.
- Redčenje: izdelek je pripravljen za uporabo.
- Nanašanje z brizganjem je izvedljivo izključno v dejavnostih, za katere veljajo ukrepi za odobritev emisij v ozračje (267. člen in naslednji zakonodajnega odloka št. 152/2006), po predhodnem redčenju na 10 % s terpentinom 5200010.
- Št. nanosov: 2 ali več, odvisno od pogojev podlage, učinka, ki ga želite ustvariti, ter pogojev izpostavljenosti.
- Orodje je treba očistiti s terpentinom 5200010 ali sintetičnim razredčilom 5210011 takoj po uporabi.
- Okvirna poraba: 4–6 m²/l pri dvakratnem nanosu na srednje vpojne podlage.

BARVNI ODTENKI

Niansiranje izdelka je mogoče opraviti v sistemu mešanja barv Tintometrico. V primeru uporabe različnih proizvodnih serij je priporočljivo različne izdelke premešati med seboj, da se izognemo majhnim razlikam v barvnih odtenkih.

SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C
Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C
Izdelek je priporočljivo porabiti v 3 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

VARNOSTNI NAPOTKI

Mejna vrednost EU (Dir. 2004/42/ES)
Kat. A/i: fiksativ (OT): 350 g/l (2010)
Izdelek vsebuje največ: 350 g/l HOS

Vnetljivo.

Izdelek je treba prevažati, uporabljati in skladiščiti v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje, počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Za več informacij glej varnostni list.