

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Luxury

Notranja dekorativna barva s fino kovinsko teksturo



SERIE 020

MARCOPOLO LUXURY - V.2024-10-08

OPIS

MARCOPOLO LUXURY je dekorativna barva za notranje prostore, s katero lahko ustvarite prestižne površine s čudovitim videzom fine kovinske teksture ter prijetne in privlačne ambience v klasičnem in sodobnem slogu. Zahvaljujoč svoji sestavi, obogateni s posebnimi pigmenti, je mogoče ustvariti površine, za katere so značilni izraziti kontrasti sijaja, ki se spreminja glede na vpadni kot svetlobe. Zaradi izjemno preproste uporabe je mogoče doseči številne estetske učinke, igre svetlobe in senc ter odseve, ki bodo zadostili še tako prefinjenemu estetskemu čutu. MARCOPOLO LUXURY združuje veliko estetsko vrednost z visoko odpornostjo na obremenitve, ki jim je stena izpostavljena skozi čas.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanašamo ga na:

- Nove in stare omete na osnovi hidravličnih veziv.
 - Beton.
 - Mavčnokartonske plošče.
 - Stare dobro oprijete, suhe, kompaktne, in vpojne barve in obloge organske ali mineralne vrste.
 - Različne vrste mineralnih konglomeratov pod pogojem, da so vpojni.
- Površine je treba ustrezno pripraviti po navodilih iz točke 'PRIPRAVA PODLAGE'. Izdelka ne nanašajte na svežo podlago, ki je običajno alkalna; počakajte, da se podlaga ustrezno strdi in posuši, običajno štiri tedne.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: akrilni kopolimer v vodni emulziji
- Pigmenti: kovinsko biserni
- Topilo: voda
- Razvrstitev glede na kakovost zraka v prostoru (Indoor Air Quality): A
- Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1: 0,98
- 1,10 kg/l, odvisno od odtenka.
- Odziv na ogenj po EN 13501-1: Razred A2 s1 d0 Velja za porabo, ki ne presega navedene, in uporabo na negorljivi površini.

– Čas sušenja (pri 25 °C in 65 % RV): prašno suha v 1 uri.

PRIPRAVA PODLAGE

Zidne površine:

- Preverite, da je podlaga dobro posušena in utrjena. Po potrebi jo obnovite ali utrdite z namenski izdelki.
 - Z zidnimi plesnimi okužene površine očistite s čistilom COMBAT 222 koda 4810222 in s sanacijskim sredstvom COMBAT 333 koda 4810333. Če je potrebno, dodajte izdelku sredstvo za razkuževanje COMBAT 444 koda 4810444.
 - S krtačenjem ali pranjem odstranite morebitno cvetenje in dele stare barve, ki se luščijo. V celoti odstranite vse debelejšje sloje apnenih ali tempera barv.
 - S krtačenjem odstranite prah, smog in druge usedline.
 - Izravnajte nepravilnosti na podlagi in zakitajte luknje, reže, razpoke in vdolbine z izravnalno maso TAMSTUCCO 9400006/9410110. Razpoke zatesnite z ustreznimi tesnilnimi masami.
 - Z brusnim papirjem zbrusite zakitana mesta in zaplate ter odstranite prah.
 - Po potrebi omet zgladite z izravnalnimi masami RASAMIX 9440160 ali BETOMARC 9450150 ali RASOMARC 9500150, odvisno od vrste podlage.
 - Utrdite z nanosom akrilnega premaza za utrjevanje sten na vodni osnovi IDROFIS 4700006 ali mikroniziranega premaza za utrjevanje brez topil ATOMO 8840001.
 - Z valjčkom ali čopičem nanesite vsaj dva sloja DECORFOND 3880019, razredčenega z vodo do 30–35 %, da dosežete idealno enakomerno podlago za aplikacijo. Odsvetuje se uporaba drugih temeljnih premazov.
 - Nadaljujte z nanosom barve MARCOPOLLO LUXURY, kot je navedeno v načinih nanašanja.
- *(Redčenje izolacijskega premaza in količina nanosa sta odvisna od vpojnosti podlage in ju je treba določiti s predhodnimi preskusi na zadevni podlagi – glej ustrezni tehnični list).

NAPOTKI ZA NANAŠANJE

- Pogoji v okolju in na podlagi:
Temperatura v okolju: najmanj +8 °C / največ +35 °C
Relativna vlažnost v okolju: <75 %
Temperatura podlage: najmanj +5 °C / največ +35 °C
Vlažnost podlage: <10 %
 - Orodje: čopič in goba.
 - Št. nanosov: 1
 - Redčenje: izdelek je pripravljen za uporabo, lahko ga redčimo z vodo do 5 %, odvisno od želenega estetskega učinka.
- Načini nanašanja:
- S čopičem neenakomerno nanesite barvo MARCOPOLLO LUXURY po površini.
 - Ko je izdelek delno suh, z mehko in rahlo navlaženo gobo ali s čopičem vrste "Spalter" ustvarite neenakomerne plasti nanosa na površini. Značilen učinek LUXURY bo viden pri popolnoma suhi barvi.
 - Orodje je treba takoj po uporabi očistiti z vodo.
 - Okvirna poraba: 4–6 m²/l pri zaključenem delu; velja za gladko in srednje vpojno podlago. Dejansko porabo je treba določiti s predhodnim preskusom na posamezni podlagi.

BARVNI ODENKI

Izdelek je na voljo v pripravljenih barvnih odtenkih, ki se lahko uporabijo tudi kot osnova za niansiranje v sistemu za mešanje barv, ter v srebrni (0700), aluminijasti (0170) in zlati (0190) barvi.

Niansiranje izdelka je mogoče opraviti v sistemu mešanja barv. Poleg tega je

mogoče izdelek niansirati z barvili COLORADO serije 548.

V primeru uporabe različnih proizvodnih serij je priporočljivo različne izdelke premešati med seboj, da se izognemo majhnim razlikam v barvnih odtenkih.

SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C

Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C

Izdelek je priporočljivo porabiti v 2 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

VARNOSTNI NAPOTKI

Mejna vrednost EU (Dir. 2004/42/ES)

Kat. A/l: premazi z dekorativnim učinkom (VO): 200 g/l (2010)

Izdelek vsebuje največ: 1 g/l HOS

Izdelek je treba prevažati, uporabljati in skladiščiti v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje, počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Za več informacij glej varnostni list.