

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Sablè

Homokhatású dekorfesték beltéri használatra



KÓD 372

MARCOPOLO SABLÈ - V.2024-11-04

LEÍRÁS

A MARCOPOLO SABLÈ egy belső dekoratív bevonat, amely homokhoz hasonló textúrájú felületeket takar, kellemesen enyhe érdességű, sík és árnyékolt megjelenésű, amely bármilyen környezetet kiemel, legyen az klasszikus vagy modern.

Gyorsan és egyszerűen felvihető DECORFOND 3880019 kódszámú termékkel előkészített felületekre, MARCOPOLO SABLÈ különféle effektusok létrehozására használható, az alkalmazási technikától és a festő fantáziájától függően.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazható belső térben:

- Új és régi, hidraulikus kötőanyagú vakolatokon
- Beton felületeken
- Gipsz és gipszkarton felületen
- Régi festékeken és fali fedőrétegeken, amik szervesek, vagy ásványi jellegűek, szárazak, szilárdak, nedvszívóak és jól tapadnak
- Többféle ásványi konglomerátumokon, amennyiben nedvszívóak

A felületeket kellőképpen elő kell készíteni a „A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE” bekezdésben leírtak alapján.

Ne vigye fel frissen festett és lúgosodásra hajlamos felületekre, és hagyjon megfelelő kötési időt, általában négy hetet.

MŰSZAKI ADATOK

- Kötőanyag típusa: akril kopolimer víz emulzióban
 - Pigmentek: gyöngyházfényű - irizáló
 - Oldószer: víz
 - Beltéri levegőminőség besorolása: A
 - Fajsúly az UNI EN ISO 2811-1 szerint: $1,36 \pm 0,05$ kg/l
 - Tűzzel szembeni viselkedés osztályozása EN13501-1: A2 osztály s1 d0
- A feltüntetett mennyiséget meg nem haladó fogyasztásra és nem éghető felületre történő alkalmazásra utal.
- Száradás (25 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett): egy óra alatt

érinthes

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Falfelületek:

- Győződjön meg arról, hogy a felület alaposan megszáradt és kezelésre kész. Szükség esetén burkolja újra vagy szilárdítsa meg speciális termékekkel.
 - Penészedés esetén kezelje a felületet 4810222 kódszámú COMBAT 222 tisztítószerrel és 4810333 kódszámú COMBAT 333 rekonstrukciós szerrel. A fal penészképződés elleni védelme érdekében adjon hozzá COMBAT 444 kódú 4810444 fertőtlenítőszert a termékhez.
 - Ecsettel vagy mosással távolítsa el a sókivirágzást és a régi hámló festéket. Teljesen távolítsa el a mész alapú vagy temperafestékek hámló rétegeit.
 - Kefével távolítsa el a port, szmogot vagy egyéb lerakódásokat.
 - Egyenlítse ki a felületen lévő egyenetlenségeket, és kezelje a lyukakat, repedéseket, réseket és hézagokat TAMSTUCCO 9400006/9410110 használatával; homokcsiszolás és csiszolópapírral történő javítás.
 - Használjon megfelelő tömítőanyagot a repedések lezárásához.
 - Szükség esetén simítsa ki RASAMIX 9440160-zal vagy BETOMARC 9450150, vagy RASOMARC 9500150 használatával a kezelés típusától függően.
 - Tiszta, száraz felületre vigyen fel egy réteg IDROFIS 4700006 akril vízbázisú falrögzítőt vagy ATOMO 8840001 mikronizált oldószervesmentes rögzítőt.
 - Vigyen fel 2 réteg 30-35%-os vízzel hígított DECORFOND 3880019-et ecsettel vagy hengerrel, hogy homogén, ideális alapot kapjon az alkalmazáshoz.
 - Száraz felületeken vigye fel a MARCOPOLO SABLÈ-t az alkalmazási módoknál leírtak szerint.
- *(A fixáló hígítása és a felhordandó mennyiségek a felület nedvszívó képességétől függenek, és a konkrét hordozófelületen végzett előzetes teszttel kell meghatározni – lásd a vonatkozó műszaki adatlapot).

ALKALMAZÁSI UTMUTATO

- Levegő és felületi feltételek:

Levegő hőmérséklet: min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatív páratartalom: <75%

Felületi hőmérséklet: min. +5 °C / Max. +35 °C

A felület nedvességtartalma: <10%

- Eszközök: ecset és szivacs.

- Rétegek száma: 1 réteg.

- Hígítás: felhasználásra kész vagy legfeljebb 5% vízzel.

- Alkalmazási módok:

.Alkalmazza a MARCOPOLO SABLÈ-t a DECORFOND-ra ha megszáradt, ecsettel vigye fel, nem egyenletesen.

.Ha a termék részlegesen megszáradt, használjon puha, nagyon enyhén nedves szivacsot, hogy szabálytalan forgási mozgulatokkal képezzen mintázatokat. A jellegzetes hatás a Száradás befejeztével lesz látható.

- A szerszámokat használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.

- Irányadó kiadósság: 4-6 nm/l átlagos nedvszívó képességű sima felületeken. Javasoljuk, hogy végezzen területi tesztet az adott felületen a teljesítmény meghatározásához.

SZÍNEZÉS

A termék a következő használatra kész színekben kapható, amelyek színezhető alapként is használhatók: ezüst (0070).

A termék színezhető festékeverő rendszerrel vagy COLORADO 548-as sorozatú színezőkkel.

Több tétel használata esetén ajánlatos a különböző termékeket összekeverni, hogy elkerüljük az enyhe árnyalatbeli eltéréseket.

TÁROLÁS

Maximális hőmérséklet stabil tároláshoz: +30 °C

Minimum hőmérsékelt stabil tároláshoz: +5 °C

A terméket lehetőség szerint a gyártástól számított 2 éven belül fel kell használni, ha eredeti, bontatlan tartályban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Határérték EU (Dir. 2004/42/EK)

Kat. A/l: dekorációs effekt bevonatok (vb): 200 g/l (2010)

A termék max. 200 g/l VOC-t tartalmazhat. A terméket az érvényes egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Használat után ne dobja ki a tartályokat a környezetbe. Hagyja a maradékot teljesen megszáradni, majd kezelje speciális hulladékként. Ne dobja a maradékot a csatornába, vízfolyásba vagy a talajba. További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

RÉSZLETES LEÍRÁS
