

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo Sable'

Dekoratívna farba s pieskovým efektom, pre interiéry



SÉRIA 372

MARCOPOLO SABLE' - V.2024-09-23

POPIS

MARCOPOLO SABLE' je dekoratívny náter pre interiéry, ktorý upravuje steny textúrovaným povrchom pripomínajúcim piesok, vyznačuje sa na dotyk príjemnou, ľahkou drsnosťou, má matný a tieňovaný vzhľad, ktorý dodá hodnotu akémukoľvek prostrediu, klasickému i modernému.

Náter MARCOPOLO SABLE' sa ľahko a rýchlo používa na podklady upravené podkladovým náterom DECORFOND, kód 3880019, vytvára rad efektov v závislosti na technike nanášania a fantázii používateľov.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravia podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé a tendenčne zásadité podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: akrylátový kopolymér vo vodnej emulzii
 - Pigmenty: perleťovo dúhové
 - Rozpúšťadlo: voda
 - Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,36 \pm 0,05$ kg/l
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk jednu hodinu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Murované povrchy:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
 - V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
 - Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
 - Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
 - Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
 - Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.
 - Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
 - Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylátový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
 - Naniesť najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35%, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerného podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.
 - Pristúpiť k nanieseniu prostriedku MARCOPOLO SABLE' ako je to uvedené v spôsobe použitia.
- *(Riedenia izolátoru a množstvo ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
 - Nádrie: štetec a špongia.
 - Počet vrstiev: 1
 - Riedenie: pripravený na použitie alebo maximálne na 5% s vodou.
- Používané spôsoby:
.Rozotrieť MARCOPOLO SABLE' štetcom nerovnomerným spôsobom.
.S produktom čiastočne suchým, s mäkkou špongiou a sotva vlhkou, vytvárať nerovnomernými kruhovými pohybmi zóny nahromadenia. Pri úplnom vyschnutí sa prejaví charakteristický efekt.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
 - Orientačná výdatnosť: 4-6 m²/l pri ukončení práce a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v hotových odtieňoch, použiteľných tiež ako tintometrické základy, striebro (0070).
Farebnosť sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.
Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO serie 548.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne

produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 200 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoratívny náter s pieskovým efektom pre interiéry.

MARCOPOLO SABLE' série 372 na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii nanášajte na už pripravené interiérové povrchy v jedinej vrstve podľa udávanej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € na m²