

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Marcopolo

Peinture décorative effet métallisé brut pour intérieur



SÉRIE 376

MARCOPOLO - V.2024-09-23

## DESCRIPTION

MARCOPOLO est une finition de décoration pour intérieurs, qui réalise des surfaces à effet métallique. La composition riche en pigments spéciaux nacrés crée des surfaces granuleuses très brillantes, caractérisées par des effets chromatiques chatoyants qui varient selon l'incidence de la lumière. Ayant un bon degré de pouvoir couvrant, MARCOPOLO masque les irrégularités éventuelles et les défauts du support.

Facile et rapide à appliquer, MARCOPOLO personnalise les décors modernes high-tech, pouvant en même temps harmoniser les parois avec la décoration d'époque.

Elle décore en réalisant des effets différents selon la technique et la fantaisie d'application.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur sur :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PRÉPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: A
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Nature du Liant: copolymère acrylique à émulsion aqueuse
- Pigments et charges: charges nacrés irisées
- Solvant: eau
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 : 1,10 - 1,33 kg/l selon la teinte

- Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.
- Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 1 heure.

## PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.
- Sur support sec appliquer une couche de fixateur mural acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou d'un fixateur en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001.
- Appliquer 2 couches de fond d'uniformisation DECORFOND Cod. 3880019.
- Sur support sec appliquer MARCOPOLO selon les modes d'application.
- Les dilutions de l'isolant et la quantité à appliquer dépendent de l'absorption du support et doivent être déterminées grâce à des essais préalables sur le support spécifique – Consulter la fiche technique.

## APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.
  - Outils: brosse et éponge.
  - Nombre de couches: 1 couche.
  - Dilution: prêt à l'emploi ou dilué à 5% max. avec de l'eau.
- Modes d'application:
- .Appliquer MARCOPOLO sur DECORFOND séché avec une brosse large de manière inégale.
- .Une fois que le produit est partiellement séché, en utilisant une éponge souple et à peine humide, effectuer des mouvements de rotation irréguliers pour créer des zones d'accumulation. Une fois que le produit est complètement séché, l'effet caractéristique sera visible.
- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de l'eau.
  - Rendement indicatif: 4-6 m<sup>2</sup>/l en fonction de l'aspect désiré. Cette donnée se réfère à surfaces lisses et moyennement absorbantes. Il est opportun de déterminer le rendement effectif en effectuant un essai préliminaire sur le support spécifique.

## MISE A LA TEINTE

- Ce produit est disponible dans les couleurs prêtes, pouvant être utilisées aussi en tant que bases teintométriques : argent (0070), aluminium (0170), or (0190), bronze (0150), cuivre (0160).
- La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique Marcromie.
- Le produit peut être teinté aussi avec les colorants COLORADO série 548.
- En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

## CONSERVATION

- Température de conservation maximale: +30°C
- Température de conservation minimale: +5°C
- Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

- EU (Dir. 2004/42/EC)
- Cat. L: Revêtements à effets décoratifs PA: 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)
- Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Conformément au D.L. 65 del 14/03/03, modifications et mises à jours successives, le produit n'a pas besoin d'étiquetage. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation, ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser en lieux bien ventilés.

En cas de contact avec les yeux, les laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, dans les cours d'eau ou dans la nature.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Finition de décoration à effet métal pour intérieurs.

Applications sur surfaces à l'intérieur déjà préparées, de revêtement mural de décoration MARCOPOLO série 376, à base de copolymère acrylique à émulsion aqueuse, en 1 couche en fonction de la technique et de la fantaisie d'application.

Fourniture et pose du matériel € ..... /m2.