

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcores Radiatori

EMAIL SEMILUCIOSO CU USCARE RAPIDĂ PENTRU ELEMENTELE SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE



COD 2810019

MARCORES RADIATORI - V.2024-11-14

DESCRIERE

Este un email sintetic cu uscare rapidă, pe bază de rășini alchidice modificate, pentru lăcuirea elementelor sistemelor de încălzire în general. Produsul are o bună rezistență la căldură (până la 90 °C), ținută verticală optimă, o putere de umplere și acoperire bună.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe elemente de încălzire metalice (radiatoare din fier, fontă, aluminiu, etc.).

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășini alchidice modificate
- Solvenți: mixtură de hidrocarburi
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,45 \pm 0,05$ kg/l
- Strălucire UNI EN ISO 2813: 50 ± 5 unghi de măsurare de 60°
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă în 30 min.; superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 16 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Suprafețe din metal feros nelăcuit:
 - Eliminați eventualele urme de calamină compactă și aderentă și orice urmă de rugină prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuați o curățare mecanică sau manuală. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
 - Eliminați orice urmă de praf și aplicați PRIMER 1630307 pe suportul perfect uscat.
 - În cazul suprafețelor noi care nu prezintă urme de calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului cu diluant de spălare.
 - Aplicați 2 straturi de MARCORES RADIATORI conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- Suprafețe din metal feros lăcuit anterior:

- Eliminați straturile de vopsele vechi care se exfoliază și rugina prezentă prin curățare mecanică sau manuală, șmirgluiți vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obține o suprafață rugoasă. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Eliminați orice urmă de praf și aplicați PRIMER 1630307 pe suportul perfect uscat.
- În cazul suprafețelor puternic deteriorate se recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi și a ruginii prezente prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014 și o curățare mecanică sau manuală ulterioară.
- Aplicați 2 straturi de MARCOCES RADIATORI conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafețe zincate din aluminiu sau aliaje ușoare:

- Eliminați eventualele straturi de oxizi prin curățare mecanică sau manuală.
- Degresați în mod acurat cu soluții alcaline adecvate sau cu diluant.
- Eliminați orice urmă de praf și aplicați PRIMER 1630307 pe suportul perfect uscat.
- Aplicați 2 straturi de MARCOCES RADIATORI conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat.
- Unelte: pensulă și pistol.
- Diluant: Dil. pentru emailuri rapide 5070712.
- Diluție: cu pensula 5%; cu pistolul 20-30%.
- În mod normal se aplică 2 straturi, însă, deoarece are o putere mare de acoperire, produsul poate fi aplicat chiar și într-un singur strat pe fonduri lăcuite deja.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Dil. pentru emailuri rapide 5070712 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi, realizând o peliculă uscată de 40 micrometri grosime.

COLORAREA

Produsul este disponibil de culoare albă cu posibilitatea de a fi nuanțat cu Sistemul Tintometric.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: vopsele monocomponente cu performanțe ridicate (bs): 500 g/l (2010)
Conține max.: 500 g/l VOC

Inflamabil.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Email sintetic cu uscare rapidă pentru elementele sistemelor de încălzire.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică emailul sintetic cu uscare rapidă pentru elementele sistemelor de încălzire MARCOCORES RADIATORI cod. 2810019, pe bază de rășini alchidice modificate, în 2 straturi, cu un consum minim de 170 ml/mp.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.