

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcores Radiatori

HITROSUSUŠEČ POLSIJAJNI ANTIKOROZIJSKI EMAJL ZA GRELNE ELEMENTE



KODA 2810019

MARCORES RADIATORI - V.2024-11-14

OPIS

Hitrosušeč sintetični emajl na osnovi modificiranih alkidnih smol, primeren za barvanje grelnih elementov na splošno. Izdelek se odlikuje po visoki protikorozijski moči, dobri odpornosti na toploto (do 90 °C), odličnem oprijemu na navpičnih površinah, dobri zasičenosti in prekrivnosti.

NAVODILA ZA UPORABO

Uporablja se za kovinske grelne elemente (radiatorji iz železa, litoželeza, aluminija itd.).

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: modificirane alkidne smole
- Topila: mešanica ogljikovodikov
- Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1: $1.45 \pm 0,05$ kg/l
- Stopnja sijaja po UNI EN ISO 2813: 50 ± 5 , kot meritve sijaja 60 °
- Čas sušenja (pri 25 °C in 65 % RV): prašno suh v 30 minutah; suh na dotik v 2 urah; primeren za nanos naslednjega sloja po 16 urah.

PRIPRAVA PODLAGE

- Nikoli barvane površine iz železnih kovin:
- S komercialnim peskanjem (do stopnje SA2) ali z mehanskim ali ročnim čiščenjem odstranite morebitne kompaktno in oprijeto škajo ter vse sledi rje. Za odstranjevanje rje na težko dostopnih mestih uporabite pretvornik rje RUGISTOP 5900100.
 - Odstranite vse prašne delce in nanesite univerzalni protikorozijski temeljni premaz PRIMER koda 1630307 na popolnoma suho podlago.
 - Pri novih površinah, na katerih ni škaje ali rje, zadostuje, da podlago razmastite z razredčilom za pranje.
 - Nanesite dva nanosa emajla MARCORES RADIATORI, kot je opisano v navodilih za uporabo. Predhodno barvane površine iz železnih kovin:
 - Z mehanskim ali ročnim čiščenjem odstranite stare premaze, ki se luščijo,

temeljito zbrusite stare dobro oprijete premaze, da postane površina hrapava. Za odstranjevanje rje na težko dostopnih mestih uporabite pretvornik rje RUGISTOP 5900100.

– Odstranite vse prašne delce in nanesite univerzalni protikorozijski temeljni premaz PRIMER koda 1630307 na popolnoma suho podlago.

– Pri izrazito dotrajanih površinah je priporočljivo staro barvo in rjo popolnoma odstraniti s peskanjem do stopnje SA2 1/2 ali z odstranjevalcem starih premazov SVERNICIATORE SM10 5610014, ki mu sledi temeljito mehansko ali ročno čiščenje.

– Nanesite dva nanosa emajla MARCOCORES RADIATORI, kot je opisano v navodilih za uporabo.

NAPOTKI ZA NANAŠANJE

– Pogoji v okolju in na podlagi:

Temperatura v okolju: najmanj +8 °C / največ +35 °C

Relativna vlažnost v okolju: <75 %

Temperatura podlage: najmanj +5 °C / največ +35 °C

Suha podlaga.

– Orodje: čopič, brizganje.

– Razredčilo: razredčilo za hitro sušeče emajle 5070712.

– Redčenje: čopič 5 %; brizganje 20–30 %.

– Običajno se nanese dva sloja, ker pa je izdelek dobro pokriven, se lahko na že predhodno premazane podlage nanese tudi v enem sloju.

– Orodje je treba takoj po uporabi očistiti z razredčilom za hitro sušeče emajle 5070712.

– Okvirna poraba: 5–6 m²/l pri dvakratnem nanosu, kar ustreza debelini 40 mikrometrov suhega filma.

SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C

Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C

Izdelek je priporočljivo porabiti v 3 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

VARNOSTNI NAPOTKI

Mejna vrednost EU (Dir. 2004/42/ES)

Kat. A/i: posebni enokomponentni premazi (OT): 500 g/l (2010)

Izdelek vsebuje največ: 500 g/l HOS

Vnetljivo.

Izdelek je treba prevažati, uporabljati in skladiščiti v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje, počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Za več informacij glej varnostni list.