

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcores

Email strălucitor pentru metal cu uscare rapidă



SERIA 260

MARCORES - V.2024-11-14

DESCRIERE

Este un email sintetic lucios pe bază de rășini alchidice modificate cu uscare rapidă, pentru lăcuirea produselor metalice în general, precum rafturi metalice, utilaje, tractoare și remorci agricole, echipamente metalice în general. Produsul se caracterizează printr-o finută verticală optimă, putere mare de umplere, strălucire și putere de acoperire. Pelicula aplicată oferă o barieră eficientă împotriva agenților atmosferici. Poate fi utilizat exclusiv pentru utilizări nereglementate de decretul legislativ 161/2006.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la exterior și interior pe obiecte metalice în general. Exclusiv pentru utilizări nereglementate de D.L. 161/2006

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășini alchidice modificate
- Solvenți: mixtură de hidrocarburi alifatic
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,30 kg/l (în funcție de culoare)
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă în 20 min.; superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 7 până la 24 de ore, cu emailuri sintetice cu uscare rapidă.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros nelăcuit:

- Eliminați eventualele urme de calamină compactă și aderentă și orice urmă de rugină prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuați o curățare mecanică sau manuală. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Eliminați orice urmă de praf și aplicați fondul universal anticoroziv PRIMER cod 1630307 pe suportul perfect uscat.
- În cazul suprafețelor noi care nu prezintă urme de calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului cu diluant de spălare.

- Aplicați 2 straturi de MARCORES conform modalităților indicate.

Suprafețe din metal feros lăcuit anterior:

- Eliminați straturile de vopsele vechi care se exfoliază și rugina prezentă prin curățare mecanică sau manuală, șmirgluiți vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obține o suprafață rugoasă. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- În cazul suprafețelor puternic deteriorate se recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi și a ruginii prezente prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014 și o curățare mecanică sau manuală ulterioară.
- Eliminați orice urmă de praf și aplicați fondul universal anticoroziv PRIMER cod 1630307 pe suportul perfect uscat.
- Aplicați 2 straturi de MARCORES conform modalităților indicate.

Suprafețe zincate din aluminiu sau aliaje ușoare:

- Eliminați eventualele straturi de oxizi prin curățare mecanică sau manuală.
- Degresați în mod acurat cu soluții alcaline adecvate sau cu diluant.
- Eliminați orice urmă de praf și aplicați fondul universal anticoroziv PRIMER cod 1630307 pe suportul perfect uscat.
- Aplicați 2 straturi de MARCORES conform modalităților indicate.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat.
- Unelte: pensulă și pistol.
- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluant: Dil. pentru emailuri rapide 5070712 sau Dil. Nitro Antiabur 5170076.
- Diluție: cu pensula 0-5%; cu pistolul 20-30%.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu diluant pentru emailuri rapide 5070712 sau cu Dil. Nitro Antiabur 5170076 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe suprafețe netede.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Inflamabil.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Email cu uscare rapidă.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică emailul cu uscare rapidă MARCOCES seria 260, pe bază de rășini alchidice modificate, în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 170 ml/mp.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.