

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcores

HITRUSUŠEČ EMAJL



SERIE 260

MARCORES - V.2024-11-14

OPIS

Hitrusušječ sintetični sijajni emajl na osnovi modificiranih alkidnih smol, primeren za barvanje kovinskih predmetov, kot so kovinski regali, delovni stroji, traktorji in kmetijske prikolice ter kovinska oprema na splošno.

Izdelek ima odličen oprijem na navpičnih površinah, dobro zasičenost, sijaj in prekrivnost. Naneseni film zagotavlja učinkovito zaščitno pregrado pred vremenskimi vplivi.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanašamo ga v notranjih prostorih in na prostem na kovinske predmete na splošno.

Uporablja se izključno za namene, ki jih ne ureja Direktiva 2004/42/ES.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: modificirane alkidne smole
- Topila: mešanica alifatskih ogljikovodikov
- Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1: 1,00–1,30 kg/l (odvisno od barvnega odtenka)
- Čas sušenja (pri 25 °C in 65 % RV): prašno suh v 20 minutah; suh na dotik v 2 urah; primeren za nanos naslednjega sloja po 7 urah in v največ 24 urah, če se uporabijo hitrosušječi in sintetični emajli.

PRIPRAVA PODLAGE

Nikoli barvane površine iz železnih kovin:

- S komercialnim peskanjem (do stopnje SA2) ali z mehanskim ali ročnim čiščenjem odstranite morebitne kompaktno in oprijeto škajo ter vse sledi rje. Za odstranjevanje rje na težko dostopnih mestih uporabite pretvornik rje RUGISTOP 5900100.
- Odstranite vse prašne delce in nanesite univerzalni protikorozijski temeljni premaz PRIMER koda 1630307 na popolnoma suho podlago.
- Pri novih površinah, na katerih ni škaje ali rje, zadostuje, da podlago razmastite z razredčilom za pranje.

- Nanesite dva sloja emajla MARCORES po navodilih. Predhodno barvane površine iz železnih kovin:
- Z mehanskim ali ročnim čiščenjem odstranite stare premaze, ki se luščijo, temeljito zbrusite stare dobro oprijete premaze, da postane površina hrapava. Za odstranjevanje rje na težko dostopnih mestih uporabite pretvornik rje RUGISTOP 5900100.
- Pri izrazito dotrajenih površinah je priporočljivo staro barvo in rjo popolnoma odstraniti s peskanjem do stopnje SA2 1/2 ali z odstranjevalcem starih premazov SVERNICIATORE SM10 5610014, ki mu sledi temeljito mehansko ali ročno čiščenje.
- Odstranite vse prašne delce in nanesite univerzalni protikorozijski temeljni premaz PRIMER koda 1630307 na popolnoma suho podlago.
- Nanesite dva sloja emajla MARCORES po navodilih. Pocinkane površine iz aluminija ali lahkih zlitin:
- Z mehanskim ali ročnim čiščenjem odstranite morebitne sledi oksidov.
- Temeljito razmastite z ustreznimi alkalnimi raztopinami ali razredčilom.
- Odstranite vse prašne delce in nanesite univerzalni protikorozijski temeljni premaz PRIMER koda 1630307 na popolnoma suho podlago.
- Nanesite dva sloja emajla MARCORES po navodilih.

NAPOTKI ZA NANAŠANJE

- Pogoji v okolju in na podlagi:
Temperatura v okolju: najmanj +8 °C / največ +35 °C
Relativna vlažnost v okolju: <75 %
Temperatura podlage: najmanj +5 °C / največ +35 °C
Suha podlaga.
- Orodje: čopič in brizganje.
- Št. nanosov: najmanj dva nanosa.
- Razredčilo:
- Redčenje za hitro sušeče emajle 5070712 ali nitro razredčilo proti rosenju 5170076.
- Redčenje: čopič 0–5 %; brizganje do 30 %.
- Orodje je treba očistiti z razredčilom za hitro sušeče emajle 5070712 ali nitro razredčilom proti rosenju 5170076 takoj po uporabi.
- Okvirna poraba: 5–6 m²/l pri dvakratnem nanosu na gladko podlago.

BARVNI ODTENKI

Niansiranje izdelka je mogoče opraviti v sistemu mešanja barv Tintometrico. V primeru uporabe različnih proizvodnih serij je priporočljivo različne izdelke premešati med seboj, da se izognemo majhnim razlikam v barvnih odtenkih.

SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C
Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C
Izdelek je priporočljivo porabiti v 3 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

VARNOSTNI NAPOTKI

Ni zajet v Evropski direktivi 2004/42/ES Vnetljivo.
Izdelek je treba prevažati, uporabljati in skladiščiti v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje, počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Za več informacij glej varnostni list.