

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcores

ШВИДКОСИХАЮЧА ЕМАЛЬ



СЕРІЯ 260

MARCORES - V.2024-11-14

ОПИС

Глянцева швидковисихаюча синтетична емаль промислового призначення на основі модифікованої алкідної смоли для фарбування промислової, сільськогосподарської та будівельної техніки та металевих предметів в цілому.

Матеріал має відмінну вертикальну фіксацію, хорошу заповнювальну здатність, блиск і покривну здатність.

Нанесений шар фарби забезпечує ефективний захист від атмосферних впливів.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Продукт можна використовувати для зовнішніх та внутрішніх робіт, а також можна наносити на металеві предмети в цілому.

Використовується виключно для цілей, які не регулюються Директивою 2004/42/ЄС щодо вмісту ЛОС.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифіковані алкідні смоли

- Розчинник: суміш аліфатичних вуглеводнів

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,3 кг/л (залежно від кольору)

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): сухий від пилу - через 20 хвилин; на дотик - через 2 години; швидковисихаючі та синтетичні емалі можна наносити через 7 годин і не пізніше, ніж через 24 години

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Конструкції з чорних металів, які раніше не фарбувалися:

- Видаліть можливі налипли та тверді частинки каламіну, а також сліди іржі за допомогою промислового піскоструминного апарату (клас SA2) або очистіть поверхню механічно чи вручну. Для видалення іржі у важкодоступних місцях використовуйте

перетворювач RUGISTOP 5900100.

- Видалить усі сліди пилу, після чого нанесіть універсальну антикорозійну ґрунтівку PRIMER код 1630307 на абсолютно суху поверхню.

- Якщо поверхня нова і на ній немає каламіну чи іржі - достатньо знежирити поверхню за допомогою очищувального розчинника.

- Нанесіть 2 шари MARCOCRES, відповідно до наведених інструкцій. Пофарбовані конструкції з чорних металів:

- Очистіть поверхню від старої фарби, що відшарувалася, та іржі механічним способом або вручну, відшліфуйте стару фарбу, що добре тримається на поверхні, щоб вона стала шорсткою. Для видалення іржі у важкодоступних місцях використовуйте перетворювач RUGISTOP 5900100.

- У разі якщо поверхня дуже пошкоджена, рекомендуємо повністю видалити старе покриття та іржу за допомогою піскоструминного апарату класу SA2 1/2 або за допомогою засобу для видалення фарби SVERNICIATORE SM10, код 5610014, та ретельно очистити поверхню механічним способом або вручну.

- Видалить усі сліди пилу, після чого нанесіть універсальну антикорозійну ґрунтівку PRIMER код 1630307 на абсолютно суху поверхню.

- Нанесіть 2 шари MARCOCRES, відповідно до наведених інструкцій.

Поверхні з оцинкованого алюмінію або легких сплавів:

Очистіть поверхню від слідів оксиду механічним способом або вручну.

- Обережно знежирте поверхню за допомогою відповідного лужного розчину або розчинника.

- Видалить усі сліди пилу, після чого нанесіть універсальну антикорозійну ґрунтівку PRIMER код 1630307 на абсолютно суху поверхню.

Нанесіть 2 шари MARCOCRES, відповідно до наведених інструкцій.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C. Відносна вологість повітря: <80%.

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

- Інструменти: пензлик, розпилювач.

- Кількість шарів: мінімум 2 шари.

- Розчинник: Розведення: розчинник для швидковисихаючих емалей 5070712 або нітророзчинник 5170076

- Розведення: для нанесення за допомогою пензлика і валика розбавити до 0-5%; для нанесення за допомогою розпилювача розбавити до 20-30%.

- Одразу після використання інструменти слід очистити розчинником для швидковисихаючих емалей 5070712 або нітророзчинником 5170076.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 5-6 м²/л на 2 шари при нанесенні на гладкі поверхні.

Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Продукт можна тонувати за допомогою системи підбору кольорів.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Директива 2004/42/CE не застосовується.

Легкозаймистий.

Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Швидковисихаюча емаль.

Швидкосихаюча емаль MARCORES серії 260 на основі модифікованої алкідної смоли наноситься на попередньо підготовлені поверхні в щонайменше 2 шари з мінімальною витратою 170 мл/м².

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².