

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcosil Pittura Riempitiva

СИЛІКАТНА ШПАКЛІВКА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 933

MARCOSIL PITTURA RIEMPITIVA - V.2025-10-07

ОПИС

MARCOSIL RIEMPITIVO — мінеральна фарба на основі модифікованого силікату калію, розроблена для захисту та обробки зовнішніх поверхонь стін.

Неорганічна в'язуча речовина, що входить до складу MARCOSIL RIEMPITIVO, вступає в хімічну реакцію з мінеральними основами в процесі силікатизації, що гарантує ідеальне зчеплення з поверхнею.

MARCOSIL RIEMPITIVO має високу заповнювальну та маскувальну здатність.

Крім того, матеріал надає поверхні відмінну проникність, а присутні в продукті спеціальні водовідштовхувальні речовини надають покриттю водонепроникність.

MARCOSIL RIEMPITIVO ідеально підходить для захисту старої штукатурки та реставрації старих будівель, оскільки дозволяє отримати приємний естетичний ефект із різноманітністю м'яких тіней.

MARCOSIL RIEMPITIVO відповідає вимогам стандарту DIN 18363.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Не можна наносити на поверхні з гіпсу або гіпсокартону, а також на старі фарби та покриття органічного походження.
- Не рекомендується використовувати на бетонних поверхнях, оскільки продукт через свою високу проникність не забезпечує захисту від агресивного впливу вуглекислого газу, основної

причини руйнування бетону.
Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій,
наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».
Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: органічний стабілізований силікат калію у водному розчині
- Продукт відповідає DIN 18363, оскільки органічна в'язуча речовина: <5%
- Класифікація відповідно до UNI EN 1062-1 (фарби для зовнішніх робіт):
 - .Блиск відповідно до EN ISO 2813: клас G3 (<10, матовий)
 - .Товщина сухої плівки відповідно до ISO 3233: клас E3 (100-200 мкм)
 - .Розмір зерна відповідно до EN ISO 1524: клас S2 (<300 мкм, середній)
 - .Ступінь паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2: клас V1 (Sd<0,14 м, висока) Sd<0,1 м
 - .Водопроникність відповідно до UNI EN 1062-3: клас W2 (0,1-0,5, середня)
 - .Стійкість до розтріскування відповідно до UNI EN 1062-7A: клас A0 (не стосується)
 - .Проникність CO2 відповідно до UNI EN 1062-6: клас C0 (не стосується)

Інші характеристики

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,50±0,02 кг/л
- Максимальний розмір зерна наповнювача: 125 мкм
- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0

При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%):
на дотик - через 1 годину, другий шар можна наносити через 16 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

- Переконайтеся, що поверхня витримана протягом не менше 28 днів.
- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути щільною; якщо це не так, реставруйте поверхню або ущільніть її спеціальними продуктами.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Щілини, тріщини та западини можна обробити за допомогою BETOMARC FIT 9740150, RASAMIX FIT 9670160, MARCOPRO 9750019/9750010 залежно від типу основи.
- Видаліть пил, смог та інші відкладення за допомогою щітки.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, а потім нанесіть:
Шар MARCOSIL PRIMER, код 0750030, розведений приблизно на 100% водою, тільки на ділянки, покриті штукатуркою. Пропорція

розведення залежить від поглинаючої здатності поверхні; якщо поверхня сильно обсипається, зменшіть ступінь розведення і при необхідності нанесіть 2 шари ізоляційного засобу.

- Не наносьте MARCOSIL PRIMER на поверхні з органічними (синтетичними) фарбами на водній основі.

- Якщо на поверхні є стара органічна фарба використовуйте силікатну ґрунтівку MARCOSIL GRIP, код 9310019, для вирівнювання поглинання.

- Нанесіть MARCOSIL PITTURA RIEMPITIVA відповідно до інструкцій щодо застосування.

*(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.

- Після нанесення зовнішні поверхні необхідно захищати від дощу та вологи до повного висихання продукту, що зазвичай (при 20°C) відбувається приблизно через 48 годин.

Як і всі неорганічні продукти, MARCOSIL PITTURA RIEMPITIVA є надзвичайно чутливим до умов навколишнього середовища та стану поверхні, тому важливо дотримуватися наведених вище специфікацій.

- Нанесення матеріалу на поверхні із сольовим нальотом або об'єктах з високим рівнем вологості не гарантує зчеплення матеріалу з поверхнею.

Тому необхідно підготувати поверхню заздалегідь, покрити її штукатуркою проти підняття вологості NEPTUNUS, а потім пофарбувати силоксановою системою SCUDOSIL.

- Розведення: водою. 1-й і 2-й шари 35 – 40%

- Перемішайте продукт перед нанесенням.

- Кількість шарів: 2

- Рівномірно нанесіть матеріал пензликом на поверхню.

- Між нанесенням шарів MARCOSIL PITTURA RIEMPITIVA почекайте не менше 12 годин.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Під час виконання робіт захистіть (закрийте) поверхні зі скла, кераміки, пластику, металу, натурального каменю.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 3,5 – 4 м²/л на поверхнях із середньою пористістю. Рекомендується провести попередню пробу на окремому місці для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Матеріал доступний в білому кольорі та може тонуватися за допомогою системи тонування.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

При нанесенні продукту на зовнішні поверхні рекомендується

використовувати матеріал з однієї партії для покриття стін від одного краю до іншого.

Якщо необхідно використати фарбу з іншої партії на одній стіні, не наносьте їх поруч. Для з'єднання використовуйте будь-які розриви суцільності поверхні: молдинги, краї, кабелі тощо.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30°C

Мінімальна температура зберігання: +5°C

Продукт бажано використати протягом 1 року з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії А/с: Покриття для зовнішніх стін на мінеральній основі (на водній основі): 40 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 40 г/л ЛОС

Продукт шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.

Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.