

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcotech Au 3D

ПОЛУМАТОВОЕ АКРИЛ - УРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛА ИЗ ЦЕМЕНТА



SERIES 317

MARCOTECH AU 3D - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Покрытие однокомпонентное небольшой толщины для пола и стен из цемента, для внутренних и наружных работ.

Благодаря составу на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и красящих пигментов, обладающих высокой устойчивостью к свету и пожелтению MARCOTECH AU 3D идеально подходит для выставочных залов, шоу-румов, залов ожидания, кладовых, непромышленных складов и домашних гаражей.

Материал предназначен для окрашивания внутренних помещений там, где необходима особая механическая прочность и легкость очищения.

- Высокая прочность поверхности, устойчивость к истиранию и постоянному воздействию в местах прохода, устойчивость к горячим шинам.

- Высокая сопротивляемость к бензину, дизелю и др. растворителям. Грязь и жир не проникают в отделочный слой покрытия. Материал сохраняет свои свойства в течение длительного времени.

- Обладает высоким сцеплением с поверхностью.

- Легко моется.

- Быстро высыхает.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- поверхности из цемента чистые или окрашенные совместимыми красками.

- штукатурки на основе извести или цемента новые или окрашенные совместимыми красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акрил
- уретановые сополимеры в водной эмульсии
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,25 \pm 0,05$ кг/л
- Блеск UNI EN ISO 2813: ≥ 10 градус 85°, сатиновый
- Вязкость (по вязкозаметру Brookfield): UNI 8902: 15000 ± 3200 cps a 25 °C
- Устойчивость к мытью UNI 10560: отличная, >10000 циклов
- Высыхание (при 25 °C и 65% влажности U.R.): поверхностное через 60 минут, для повторного окрашивания через 5 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Цементный пол:

- Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержана.
- Проверить состояние поверхности. Поверхность должна быть плотной без трещин. При необходимости проведите работы по уплотнению и укреплению поверхности, используя специальные консолидирующие материалы.
- Выровнять неровности поверхности материалами на основе цемента: дырки, трещины, впадины.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы, обильно смачивая поверхность или используя водоочиститель.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
- При наличии плесени обработайте поверхность специальным раствором против плесени СОМВАТ 222 код. 4810222. Обильно промыть и нанести СОМВАТ 333 код. 4810333 закрепляющий.
- При необходимости используйте микронизированную грунтовку АТОМО 8840001.
- Нанести минимум 2 слоя MARCOTECH AU 3D соответственно разбавленного.

Оштукатуренные поверхности:

- Убедитесь, что поверхность выдержана минимум 28 дней.
- Проверить состояние поверхности. Поверхность должна быть плотной. При необходимости проведите работы по уплотнению и укреплению поверхности, используя специальные консолидирующие материалы.
- Очистить щеткой или промыванием отслоившиеся слои.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы, обильно смачивая поверхность или используя водоочиститель.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, трещины, впадины с помощью материалами ВЕТОМАРС 9450150 или RASAMIX 9440160 или материалами на основе цемента.
- Отшлифуйте заштукатуренные участки наждачной бумагой.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, следов смога.
- При наличии плесени обработайте поверхность специальным раствором против плесени СОМВАТ 222 код. 4810222. Обильно промыть и нанести СОМВАТ 333 код. 4810333 закрепляющий.
- Нанести микронизированную грунтовку АТОМО 8840001.

- Нанести минимум 2 слоя MARCOTECH AU 3D соответственно разбавленного.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
 - Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C
 - Относительная влажность воздуха: <75%
 - Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
 - Влажность поверхности: <5% Способ нанесения:
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.
- Количество слоев: минимум 2 слоя.
- Разведение: на 10- 20 % водой
- Во избежание образования наплывов, рекомендуется наносить материал однородно, избегая повторно окрашивать валиком или кистью уже окрашенные участки.
- Расход материала: на гладких поверхностях 18-20 м.кв. /л. на слой. На сильно впитывающих поверхностях 12-15 м.кв. /л. на слой. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.
- После окончания работ промыть инструменты водой.
- Выдержать время высыхания для повторного окрашивания.
- Ограничения использования:
 - влажность поверхности менее 5%
 - pH поверхности должна быть менее 12
 - снаружи, для обеспечения максимальной продолжительности службы, поверхность должна иметь наклон минимум 1% к стоку дождевой воды, для избегания застаивания воды.

КОЛЕРОВКА

- Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.
- В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

- Максимальная температура хранения материала: +30°C
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
- Категория A/i: краска однокомпонентная с высокими характеристиками (на водной основе): 140 г/л (2010)
- Содержит макс: 140 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная
акрил

- уретановое сатиновое
покрытие на водной основе для цементного пола и стен для
наружных и внутренних
работ.

Наносится на заранее подготовленные поверхности,
полуматовое покрытие на водной основе для цементного пола и
стен MARCOTECH AU 3D серия 317,
на основе акрил

- уретановых смол

в водной основе и цветных пигментов, устойчив к солнечному
свету,

наносить минимум 2 слоя в зависимости от впитывающей
способности поверхности.

Доставка и нанесение материала € м кв.