

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmo Antico

DEKORATIVNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA PRO INTERIÉROVÉ A VNĚJŠÍ ZDIVO S EFEKTEM TRAVERTÍNU



SERIE 960

MARMO ANTICO - V.2024-10-08

POPIS

MARMO ANTICO je minerální dekorativní omítka na vnější zdivo a pro zdi v interiérech se zvýšenou prodyšností, která umožňuje vytváření pórovitého a rýhovaného konečného vzhledu, připomínajícího typickou podobu Travertínu. MARMO ANTICO dodává venkovním povrchům strohou, leč nesmírně elegantní monumentalitu povrchů z opracovaného kamene a interiéřům propůjčuje estetickou harmonii a funkční stabilitu.

MARMO ANTICO vytváří omítku vyznačující se vysokou prodyšností. Výrobek je ve shodě se specifikacemi certifikace Air Comfort Gold od Eurofins.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: Modifikované hydraulické vápno
- Klasifikace Indoor Air Quality: A+
- Certifikace Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)
- Ředidlo: voda
- Maximální granulometrie mramorového prášku: 0,7 mm
- Výrobní viskozita: kašovitá konzistence
- Propustnost pro vodní páry UNI EN ISO 7783-2: vysoká, $S_d < 0,10$ m
- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 2-3 hodiny; novou vrstvu lze nanášet po 12 hodinách (v závislosti od tloušťky nanesené vrstvy).

INFORMACE O POUŽITÍ

Výrobek je možné nanášet na:

- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé, savé a zpevněné.
- Konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že jsou savé.

Povrch musí být odpovídajícím způsobem upraven podle postupu popsánoho v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nenanášet na čerstvé podklady.

- Z důvodů své převážně minerální povahy se nedoporučuje používat MARMO ANTICO na staré syntetické nátěry (vodou ředitelné, omyvatelné, křemenné

nátěry a plastické nátěry).

- Nedoporučuje se používat na venkovní betonové podklady, neboť produkt díky své vysoké prodyšnosti nedisponuje schopností chránit před agresivním působením kyslíčnicku uhličitého, který je hlavní příčinou rozkladu betonu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Omítkové podklady:

- Přesvědčte se, že podklad měl na dozrání minimálně 28 dní. Je-li to potřebné, povrch obnovte nebo zpevněte příslušnými produkty.

- Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333.

- Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případný výkvět a odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových barvách.

- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..

- Trhliny uzavřete vhodným tmelem.

- Zatmelené a tmelem ošetřené části osmírkujte a odstraňte prach.

- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.

- Pouze v případě zvláště drolivých podkladů použijte mikronizační prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- V případě nehomogenního povrchu, starých nátěrů, štuk a zatmelení podklad sjednoťte nanesením prostředku MARCOSIL GRIP 9310019 nebo MARCOTHERM PRIMER 4740019.

- Přistupte k nanášení produktu MARMO ANTICO podle postupu popsaného v NÁVODU NA POUŽITÍ.

* (Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu - Viz. příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Protože schnutí a syčení kyslíčnickem uhličitým produktu MARMO ANTICO, jako u všech výrobků z vápna, je silně ovlivňováno teplotními podmínkami a vlhkostí, doporučujeme nanášení při teplotách v rozmezí +10 °C a +35 °C a při relativní vlhkosti prostředí <75%.

- Vyhněte se nanášení pod přímým dopadem slunečního světla.

- Jsou-li povrchy se závěrečným nátěrem obsahujícím vápno vystaveny působení atmosferických vlivů, jako je déšť, vysoká vlhkost a nízká teplota prostředí, může to způsobit efekty vyblednutí závěrečného nátěru v průběhu procesu syčení kyslíčnickem uhličitým. Ve zvlášť náročných podmínkách se může tento efekt stát nevratným.

- Po nanesení omítky musí být venkovní zdivo chráněno před deštěm a vlhkostí až do úplného zaschnutí produktu, k němuž normálně (při 20 °C) dojde asi po 72 hodinách.

- Pokud si podklad nevyžaduje použití zpevňovacího prostředku, doporučujeme v každém případě povrch navlhčit, aby se zabránilo tomu, že zdivo vysaje příliš velké množství vody obsažené v pojivu.

- Nářadí: Nerezové hladítko.

- Počet vrstev: alespoň 2 vrstvy.

- Ředění: připraveno k použití.

Způsoby použití:

- Za účelem vyrovnání podkladu ho vyhladíte;

- Po 12 hodinách naneste další produkt, abyste dostali odpovídající tloušťku;

- Jakmile se nanesený produkt začne napínat, nanášejte malá množství produktu

způsobem mokrým do mokrého, stlačením a zhuštěním povrchu, aby se vyplnily póry.

- Povrch oškrábejte čepelí nástroje a držte ho přitom kolmo na povrch, aby se tak vytvořilo žilkování typické pro MARMO ANTICO.
- Následně produkt vyhladte, aby se jeho povrch zpevnil.
- Náradí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.
- Přibližná vydatnost: 2,5-3 kg/m² při 2 vstvách a vztahuje se na hladké a průměrně savé povrchy. Skutečnou vydatnost je dobré určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu.

ZABARVENÍ

Zbarvení je možné dosáhnout prostřednictvím systému „Sistema Tintometrico Marcromie“ při výhradním použití barvicích hmot na bázi oxidů.

V případě použití různých výrobků doporučujeme jednotlivé produkty mezi sebou smíchat, aby nedošlo k lehkým rozdílům v odstínech. V případě prací ve vnějším prostředí je dobrým zvykem používat vždy materiál téhož výrobce od hrany k hraně. V případě prací, kde z důvodů vyšší moci je potřeba pokračovat uprostřed stěny s jiným výrobkem, neprovádějte přilehlé přikládání odstínů. K jejich propojení používejte výhradně místa s přerušením kontinuity povrchu, jako jsou lišty, hrany, dutiny a podobně.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 30 g/l VOC

Způsobuje vážná zranění očí. Vyvolává kožní podráždění.

Výrobek musí být dopravován, používán a uskladňován podle platných hygienických a bezpečnostních norem; zbytky nechejte dokonale zaschnout a zacházejte s nimi jako se speciálním odpadem. Podrobnější informace najdete v bezpečnostním listu.

HESLO TEXTU

Dekoratívni minerální omítka na vnitřní a vnější zdivo s efektem travertínu.

Používat na předem připravené povrchy a nanášet na zdivo dekorativní minerální omítku MARMO ANTICO série 960, na bázi hydraulického vápna alespoň ve 2 vrstvách.

Dodávka a provozní příprava materiálu € na m².