

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmo Antico

DEKORATIV KALKBASERET MARMORPUDS TIL UDE- OG INDENDØRS BRUG



SERIE 960

MARMO ANTICO - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

MARMO ANTICO er en dekorativ marmorpuds til både ude- og indendørs brug. Dens kombination af et mineralsk bindemiddel (kalk) og marmor giver en diffusionsåben overflade, der er modstandsdygtig over for mug, skimmel og algedannelse. MARMO ANTICO giver mulighed for at opnå en lang række forskellige finish, f.eks. det typiske udseende af travertin. MARMO ANTICO er et holdbart og meget elegant overflade produkt.

Dette er et naturprodukt, uden nogen former for syntetiske stoffer.

Produktet overholder Eurofins Indoor Air Comfort Gold-specifikationer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: lufthærdende kalk

Indendørs luftkvalitet klassificering: A+

Indoor Air Comfort Gold-certificering (Eurofins IACG-442-01-07)

Fortynder: vand

Viskositet: pasta

Vanddamppermeabilitet pr. UNI EN ISO 7783-2: høj, $S_d < 0,10$ m

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter min. 2-3 timer

- Genbehandlingstør efter 12 timer

Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er mineralske samt tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende.

Grundet produktets mineralske natur, brug ikke MARMO ANTICO på gammelt syntetisk malinge (vaskbare kvartsemulsionsmalinger og plastmaling)

Anvendes ikke på udendørs beton overflader, da produktets høje permeabilitet giver forringet modstand overfor kuldioxids nedbrydende effekt på beton.

- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN"

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019).

Ved brug af MARMO ANTICO på gammel syntetisk maling er det hensigtsmæssigt at påføre 1 lag MARCOSIL GRIP (varenr. 9310019) eller MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019).

Hvis overfladen ikke kræver grunder, anbefales det at fugte væggen, for at hindre den i at suge en for stor mængde vand fra produktet.

Påfør altid MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019) eller MARCOSIL GRIP (varenr. 9310019) på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, spartel (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: klar til brug (HUSK AT OMRØRE)

Lag: min. 2 lag - Tørring og karbonering af MARMO ANTICO er, som alle kalkprodukter, meget påvirkelig af temperatur og luftfugtighed. Anvend derfor kun produktet når temperaturen ligger i området min. +10° C / max. +35° C og luftens relative fugtighed <75%. ANVENDELSEfyld og nivellér for at give en jævn overflade

Efter 12 timer påføres 2. lag produkt, så der opnås en passende tykkelse.

Så snart produktet begynder at sætte sig, påføres små mængder materiale, vådt i vådt, samtidig komprimerer man overfladen. Denne proces fortsættes til overfladen er jævn og kompakt; dette skal udføres med forsigtighed, så man ikke overbearbejder overfladen og får væske fanget mellem 1. og 2. lag (peel-off). Skrab derefter overfladen med værktøjets kant, ved at holde stålbrættet vinkelret på overfladen, for at skabe Travertin marmor-effekt. Pres og glit for at komprimere overfladen.

Rengør værktøj med vand umiddelbart efter brug.

Vejl. rækkeevne: 2,5-3 kg/m² ved 2 lag

Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, for at bestemme forbrug samt tilpasning af fortynding.

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien** Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

Til udendørs opgaver er det god praksis altid at bruge materiale fra samme batch (hjørne til hjørne.)

Til opgaver, hvor det er uundgåeligt at fortsætte på en væg med samme batch, brug da ikke partierne ved siden af hinanden. Til Overgangsstedet: ved afbrydelser i kontinuiteten af overfladen brug f.eks lister, hjørner, kabler mm.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)
Cat. A/l: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)
Indeholder maks. 30 g/l VOC

Irriterende for huden. / Risiko for alvorlig øjenskade.
Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.
Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader.
MARMO ANTICO serie 960, med lufthærdende kalkbase.
Påføring af mindst 2 lag. Kategoriseret som vanddamppermeabilitet UNI EN ISO 7783-2: høj