

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmo Antico

МІНЕРАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ СТІН



СЕРІЯ 960

MARMO ANTICO - V.2024-10-08

ОПИС

MARMO ANTICO — це декоративне мінеральне покриття для внутрішніх та зовнішніх стін з високою повітропроникністю, яке дозволяє створити ефект, що нагадує травертиновий мармур. Результат обробки поверхні завжди різний, оскільки він характеризується відтінками та кольоровими ефектами, які залежать від майстерності декоратора. За допомогою MARMO ANTICO можна створити шар значної товщини з високою паропроникністю, стійкий до агресивної дії атмосферних факторів. Продукт відповідає специфікаціям Indoor Air Comfort Gold лабораторії Eurofins.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: повітряне вапно
- Класифікація якості повітря в приміщенні: A+
- Сертифікат Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)
- Розчинник: вода
- В'язкість: пастоподібна консистенція
- Ступінь паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2: висока, Sd=0,10 м
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 2-3 години, другий шар можна наносити через 12 годин (в залежності від товщини нанесеного шару).

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Матеріал можна наносити на:
- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
 - Поверхні зі старою фарбою або покриття на мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є

поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

- Через його переважно мінеральну природу, не рекомендується наносити MARMO ANTICO на старі синтетичні покриття (кварцові емульсійні фарби і полімерні покриття).

- Не рекомендується наносити на зовнішні бетонні поверхні, оскільки матеріал через високу паропроникність не має захисних властивостей від агресивного впливу вуглекислого газу, що є головною причиною руйнування бетонних поверхонь.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

- Переконайтеся, що поверхня витримана протягом не менше 28 днів.

- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути гладкою. В іншому випадку повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.

- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.

- Внутрішні та зовнішні тріщини необхідно розширити та обробити шпаклівкою або подібним продуктом.

- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.

- При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX 9440160 або BETOMARC 9450150 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.

-

- Якщо поверхня сильно обсипається, нанесіть шар ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.

- Якщо поверхня неоднорідна, на ній є стара фарба, вирівняйте поверхню за допомогою ґрунтівки MARCOSIL GRIP 9310019 або водорозчинної ґрунтівки MARCOTHERM PRIMER 4740019.

- Нанесіть MARMO ANTICO відповідно до інструкцій, описаних у розділі «Інструкції щодо застосування».

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Оскільки висихання та насичення вуглекислим газом MARMO ANTICO, як і всіх продуктів з вапна, дуже залежить від температури та рівня вологості, продукт бажано наносити при температурі від +10°C до +35°C і відносній вологості повітря <75%.

- Не наносьте продукт під прямими сонячними променями.

- Після нанесення зовнішні поверхні необхідно захищати від дощу та вологи до повного висихання продукту, що зазвичай (при 20°C) відбувається приблизно через 72 години.

- Якщо на поверхню не потрібно наносити ґрунтовку, все ж рекомендується її змочити, щоб стіна не вбирала надмірну кількість води з в'язучої речовини.

- Інструменти: кельма з нержавіючої сталі.

- Кількість шарів: мінімум 2 шари.

- Розведення: продукт готовий до використання. Нанесіть перший шар матеріалу на поверхню максимально рівномірно.
- Через 12 годин нанесіть ще один шар, щоб досягти необхідної товщини.
- Нанесений матеріал на поверхні швидко починає висихати, наносьте його невеликими кількостями, мокрим по мокрому, покриваючи поверхню і щільно з силою заповнюючи пористі ділянки.
- Проведіть краєм кельми по поверхні, намагаючись тримати її перпендикулярно до поверхні, щоб створити ефект травertinoвої мармурової прожилки.
- Розгладьте матеріал, щоб ущільнити поверхню.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 2,5-3 кг/м² на 2 шари при нанесенні на гладкі поверхні із середньою пористістю. Рекомендується провести попередню пробу на окремому місці для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів Marcromie з використанням лугостійких фарб. У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі. При нанесенні продукту на зовнішні поверхні рекомендується використовувати матеріал з однієї партії для покриття стін від одного краю до іншого. Якщо необхідно використати фарбу з іншої партії на одній стіні, не наносьте їх поруч. Для з'єднання використовуйте будь-які розриви суцільності поверхні: молдинги, краї, кабелі тощо.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/I: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 30 г/л ЛОС Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри.
Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Мінеральне покриття для стін.
Декоративне мінеральне покриття для стін MARMO ANTICO серії 960 з високою паропроникністю відповідно до UNI EN ISO 7783-2

на основі повітряного вапна наноситься на попередньо
заґрунтовані поверхні щонайменше в 2 шари.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.