

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmorino Classico

DEKORATIV KALKBASERET MARMORPUDS TIL UDE- OG INDENDØRS BRUG



SERIE 947

MARMORINO CLASSICO - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

MARMORINO CLASSICO er en eksklusiv marmorpuds til både ude- og indendørs brug. Dens kombination af et mineralsk bindemiddel (kalk) og marmor giver en diffusionsåben overflade, der er modstandsdygtig over for mug, skimmel og algedannelse. MARMORINO CLASSICO giver overfladen et æstetisk og dekorativt finish. Mulighederne er mange, afhængig af applikatørens kreativitet. Produktet er særligt egnet til restaurering af antikke facader, selv af særlig historisk og kunstnerisk karakter. Dette er et naturprodukt, uden nogen former for syntetiske stoffer.

Produktet overholder Eurofins Indoor Air Comfort Gold-specifikationer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: lufthærdende kalk

Indendørs luftkvalitet klassificering: A+

Indoor Air Comfort Gold-certificering (Eurofins IACG-442-01-07)

Fortynder: vand

Specifik massefylde UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l.

Viskositet: pasta

Maksimal granulometri af kvarts: 0,7 mm

Vandpermeabilitet pr. UNI EN 1062-3: medium, $w = 0,20$ kg/m²h^{0,5}

Vanddamppermeabilitet pr. UNI EN ISO 7783-2: høj, $S_d = 0,08$ tykkelse 0,7 mm

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter min. 2-3 timer

- Genbehandlingstør efter 12 timer

Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler

- Gammel maling og vægbeklædninger, der er mineralske samt tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende

- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
Grundet produktets mineralske natur, er det ved brug af MARMORINO CLASSICO på gammel syntetisk maling, hensigtsmæssigt at påføre 1 lag MARCOSIL GRIP (varenr. 9310019)

Anvendes ikke på udendørs beton overflader, da produktets høje permeabilitet giver forringet modstand overfor kuldioxids nedbrydende effekt på beton.

- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN"

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019)

Ved brug af MARMORINO CLASSICO på gammel syntetisk maling er det hensigtsmæssigt at påføre 1 lag MARCOSIL GRIP (varenr. 9310019) eller MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019)

Hvis overfladen ikke kræver grunder, anbefales det at fugte væggen, for at hindre den i at suge en for stor mængde vand fra produktet.

Påfør altid MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019) eller MARCOSIL GRIP (varenr. 9310019) på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

- Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, plastbræt, spartel, svamp, pensel (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: klar til brug (viskositet kan tilpasses med max. 1% vand - HUSK AT OMRØRE)

Lag: min. 2 lag

- Tørring og karbonering af MARMORINO CLASSICO er, som alle kalkprodukter, meget påvirkelig af temperatur og luftfugtighed. Anvend derfor kun produktet når temperaturen ligger i området min. +10° C / max. +35° C og luftens relative fugtighed <75%

- Efter applikationen skal udvendige overflader være beskyttet mod regn og fugt, indtil produktet er

helt tørt, efter ca. 72 timer (ved 20° C). Eksponering for atmosfæriske stoffer, regn, høj luftfugtighed, for lave temperaturer og generel akklimatisering af overfladen, kan give udbrænding af pigmenteringen/hvide pletter under carbonatiseringsprocessen. Fænomenet kan vise sig uopretteligt under særligt ekstreme forhold.

- Hvis overfladen ikke kræver grunder, anbefales det at fugte væggen, for at hindre den i at suge en for stor mængde vand fra produktet.

ANVENDELSE

Marmor-finish:

- Værktøj: rustfrit stålbræt eller plastbræt.
Fyld og niveller for at give en jævn overflade
Efter 12 timer påføres 2. lag produkt så der opnås en passende tykkelse
Så snart produktet begynder at sætte sig, påføres små mængder materiale, vådt i vådt, samtidig komprimerer man overfladen. Denne proces fortsættes til overfladen er jævn og kompakt; dette skal udføres med forsigtighed, så man ikke overbearbejder overfladen og får væske fanget mellem 1. og 2. lag (peel-off).
Fortsæt derefter med polering.

"Roughcast" finish:

- Værktøj: rustfrit stålbræt eller plastbræt. Svamp og pudsbræt til finish.
Fyld og niveller for at give en jævn overflade
Efter 4-5 timer påføres 2. lag produkt så der opnås en passende tykkelse
Så snart produktet begynder at sætte sig, startes efterbehandlingen med svamp og svampebræt (overfladen må ikke gøres våd)
Fortynd produktet med 10% vand, ved påføring med pensel.
Det endelige æstetiske resultat kan ændres ved forskellige applikationsteknikker, så det anbefales at man anvender samme værktøj og teknik gennem hele udførelsen.
-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.
Vejl. rækkeevne: 2,5-3 kg/m² ved 2 lag.
Vi anbefaler at udføre en test på den specifikke overflade til beregning af forbrug.

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien*
*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.
Til udendørs opgaver er det god praksis altid at bruge materiale fra samme batch (hjørne til hjørne.)
Til opgaver, hvor det er uundgåeligt at fortsætte på en væg med samme batch, brug da ikke partierne ved siden af hinanden. Til overgangsstedet: ved afbrydelser i kontinuiteten af overfladen brug f.eks lister, hjørner, kabler mm.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)
Cat. A/l: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)
Indeholder maks. 1 g/l VOC

Irriterende for huden. / Risiko for alvorlig øjenskade.
Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.
Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader.
MARMORINO CLASSICO serie 947, med lufthærdende kalkbase.
Påføring af mindst 2 lag. Kategoriseret som vanddamppermeabilitet UNI EN ISO 7783-2: høj og vandpermeabilitet UNI EN 1062-3: medium



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com