

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmorino Classico

DEKORATIVNA MINERALNA GLATKA OBLOGA ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE



SERIE 947

MARMORINO CLASSICO - V.2024-09-24

OPIS

MARMORINO CLASSICO je završna zidna obloga na bazi mineralnog veziva, pogodna za dekoraciju vanjskih i unutarnjih zidnih površina.

Proizvod nam omogućava završnu dekoraciju sličnu onoj koju nalazimo u starim venecijanskim palačama.

Pri svakom nanašanju proizvod ima drukčiji izgled, okarakteriziran različitim preljevajućim nijansama i kromatskim efektima, koji ovise od umijeća dekoratera.

MARMORINO CLASSICO stvara dosta debeli sloj, otporan na agresivnost atmosferskih prilika, i ima visoku paropropusnost.

-Proizvod je posebno pogodan za restauriranje objekata kulturno povjesnih značajki.

Ovo je sredstvo sukladno specifikacijama Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

TEHNIČKI PODACI

-Vezivo: vapno

-Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A+

-Certifikacija Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)

-Razrijeđivač: voda

-Viskoznost: konzistentna pasta

-Veličina mramornih zrnaca: 0,7mm

-Vodo propusnost UNI EN 1062-3: srednja, $w < 0,20 \text{ kg/m}^2\text{h} > 0,5$.

-Paro propusnost UNI EN ISO 7783-2: visoka, $S_d < 0,08$ za sloj od 0,7 mm.

-Sušenje (25°C i 65% R. V.): na dodir 2-3 sata, Premazivanjenakon 12 h (ovisno o debljini sloja).

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

-Stare i nove žbuke na bazi mineralnih veziva.

-Stare boje i mineralne ili organske obloge, suhe, kompaktne, sa dovoljnim stupnjem upojnosti i čvrste.

-Konglomerati različite mineralne prirode samo ako imaju dovoljan stupanj

upojnosti.

Zidne površine se moraju pripremiti prema uputama koje nalazimo u odlomku "Priprema podloge".

Ne nanositi na sviježe alkalne podloge, pričekati vrijeme sazrijevanja, koje je u većini slučajeva oko četiri tjedna.

-ne preporuča se proizvod nanášati na cementne podloge jer proizvod, zbog svoje visoke paro propusnosti, ne posjeduje zaštitnu moć protiv agresivnosti ugljičnog dioksida, koji je najveći uzrok propadanja betonskih površina.

PRIPREMA PODLOGE

Površine od žbuke:

- Osigurati da je podloga stara najmanje 28 dana.

- Provjeriti stanje površine, površina mora biti čvrsta.

Ako nije, ponovno izravnati ili učvrstiti korištenjem prikladnih proizvoda.

-Ako je plijesan prisutna, tretirati podlogu COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje plijesni i sa COMBAT 333 za dubinsko saniranje podloge.

-Očistiti ili oprati kako bi se uklonila sva eventualna oljuštena stara boja. U cijelosti ukloniti sve slojeve boja na bazi vapna ili unutarnjih boja koje ne prijanjaju u potpunosti.

- Sve vanjske i unutrašnje pukotine moraju biti dovoljno proširene kako bi se mogle zatvoriti.

- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale naslage.

- Izbrusiti sve popravke brusnim papirom.

- Ako je potrebno površine izravnati pomoću BETOMARC FIT 9740150 ili sa RASAMIX FIT 9670160 ili MARCOPRO 9750019 - 9750010 ovisno od vrste podloge.

- Samo kada je na površinama prisutno izrazito prašenje nanijeti sloj IDROFIS akrilna impregnacija ili ATOMO mikronizirana impregnacija na bazi vode.

Za vanjske zidove upotrijebiti ATOMO.

- Ako podloga nije homogena i ima tragova stare boje, izravnati površinu, te nanijeti temeljni sloj MARCOSIL GRIP ili pokrivnu impregnaciju na bazi vode MARCOTHERM PRIMER.

- Nastaviti sa nanošenjem MARMORINO CLASSICO prema uputama opisanim u Uputstvima za upotrebu.

*(Razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od moći upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama. Pogledati pripadajuću tehnički list).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

-Kako je sušenje i karbonatizacija MARMORINO CLASSICO, kao i svih vapnenih proizvoda, jako osjetljivo na razine temperature i vlage, preporuča se nanošenje proizvoda kada su temperature u rasponu od +10 °C do +35 °C i relativna vlažnost zraka <75%.

-Izbjegavati nanošenje proizvoda na podloge koje su direktno izložene suncu.

-Izloženost vremenskim utjecajima, kiši, visokoj vlazi, niskim temperaturama zraka i podloge, na površinama koje su tretirane proizvodima na bazi vapna mogu prouzročiti izbjeljivanje završnog sloja dok traje proces karbonatizacije. Ta pojava može biti trajna kad su uvjeti izuzetno loši.

-Nakon nanošenja tretiranja, vanjske, površine moraju biti zaštićene od kiše, vode ili vlage dok se potpuno ne osuši cca 48 sati na 20°C.

-Ako površina ne zahtijeva impregnaciju, ipak se preporuča ovlažiti je kako bi se izbjeglo da zid povuče prekomjernu količinu vode iz veziva..

-Alat: gleter inox, pvc gleter, spužva, kist.

-Razrjeđivanje: spreman za upotrebu.

-Dobro promiješati proizvod prije upotrebe.

-Proizvod se može zgusnuti uslijed stajanja, razrjeđuje se mješajući i može se

dodati do 1% vode.

-Broj slojeva: proizvod se nanosi u naj manje 2 sloja za pripremu podloge.

Načini nanošenja:

*Efekt "mramor":

-Alat: pvc ili inox gleter

-Nanijeti jeda sloj kao temelj da se podloga izjednači.

-Nakon 12 satinanjati drugi sloj kako bi dobili

odgovarajuću debljinu.

-Čim se proizvod počne sušiti, nanositi male količine proizvoda, mokro na mokro, pritišćući površine i kompatirajući kako bi popunili praznine.

-Nakon toga treba „ispeglati“ proizvod sa inox gleterom,

*Za rustični efekt „ kao obojana žbuka“:

-Alat: pvc/inox gleter i završno gleter od spužve.

-Nanijeti jedan sloj kao glet masu da izjednačimo podlogu.

-Nakon 4-5 sati nanijeti još jedan sloj kako bi postigli određenu debljinu.

-Čim se proizvod počne sušiti, nastaviti sa obrađivati sa gleterom od spužve (ne močiti površine koje obrađujemo).

-Alat čistiti vodom odmah nakon upotrebe.

-Potrošnja: 2,5 – 3,0 kg/m² za dva sloja, na glatke površine i prosječne poroznosti. Poželjno je izvršiti testiranje za svaku podlogu kako bi ustanovili točnu potrošnju.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bijeloj boji, te se može nijansirati po sistemu. Može se nijansirati sa pigmentima COLORADO.

U slučaju korištenja različitih proizvodnih serija, preporuča se međusobno mješanje istih, kako bi se izbjegle razlike u tonu. Ukoliko se moraju koristiti dvije ili više proizvodnih serija na istom objektu, spojeveserija odraditi na kutevima fasade, nikako u sredini plohe.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/l: Dekorativni premazi (baza voda): 200 g/l (2010)

sadrži max: 1 g/l HOS

Izazive teške ozljede očiju. Izaziva iritiranje kože.

Proizvod mora biti transportiran, uporabljen i uskladišten sukladno higijenskim i sigurnosnim propisima; pustiti da se ostaci u cijelosti osuše te postupati s njima kao sa specifičnim otpadom.

Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.