

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmorino Classico

Dekoratív ásványi bevonat beltéri és kültéri használatra



KÓD 947

MARMORINO CLASSICO - V.2024-11-05

LEÍRÁS

A MARMORINO CLASSICO egy kül- és beltéri falazati burkolat ásványi kötőanyag-bázissal, amely lehetővé teszi a velencei épületekben található antik vakolathoz nagyon hasonló felület elérését.

A termék minden felvitelkor másnak tűnik, tónusos és kromatikus hatások jellemzik, amelyek a festő készségeitől és ügyességétől függenek.

A MARMORINO CLASSICO meglehetősen vastag bevonatot hoz létre, amely kültéri ellenállást és magas szintű áteresztőképességet biztosít.

A termék különösen alkalmasnak bizonyul helyreállítási munkákra, még különleges történelmi és művészeti jelentőségű épületek esetében is.

A termék megfelel az Eurofins Indoor Air Comfort Gold előírásainak.

MŰSZAKI ADATOK

- Kötőanyag típusa: levegőn keményedő mész
- Beltéri levegőminőségi besorolás: A+
- Beltéri Air Comfort Gold minősítés (Eurofins IACG-442-01-07)
- Oldószer: víz
- A kvarc maximális szemcsemérete: 0,7 mm
- Viskozitás: paszta
- Vízáteresztő képesség UNI EN 1062-3 szerint: közepes, $w=0,20 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
- Vízgőzáteresztő képesség UNI EN ISO 7783-2 szerint: magas, $S_d=0,08$ vastagság 0,7 mm
- Száradási idő (25 C-on és 65% relatív páratartalom mellett): érintéses száradás 2-3 óra alatt; bevonható 12 óra elteltével (az alkalmazott vastagságtól függően).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használható:

- Új és régi, hidraulikus kötőanyagú vakolatokon
- Régi festékeken és fali fedőrétegeken, amik szervesek, vagy ásványi jellegűek, szárazak, szilárdak, nedvszívóképesek és tapadnak
- Többféle ásványi konglomerátumokon, amennyiben nedvszívók

A felületeket kellőképpen elő kell készíteni a „A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE” bekezdésben leírtak alapján.

Ne vigyük fel frissen festett felületre.

- Kültéri betonfelületeken nem ajánlott, mivel nagy légáteresztőképessége miatt a terméknek nincs védőereje a szén-dioxidok ellen, amely a beton bomlásához vezet.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Vakolt felületek:

- Győződjön meg arról, hogy a felület alaposan megszáradt és alkalmas a kezelésre. Szükség esetén burkolja újra, vagy szilárdítsa meg speciális termékekkel.
- Penészedés esetén kezelje a felületet 4810222 kódszámú COMBAT 222 tisztítószerrel és 4810333 kódszámú COMBAT 333 rekonstrukciós szerrel.
- Ecsettel vagy mosással távolítsa el a sókivirágzást és a régi hámló festéket. Teljesen távolítsa el a mész alapú vagy temperafestékek hámló rétegeit.
- Kefével távolítsa el a port, kormot vagy egyéb lerakódásokat.
- A repedéseket bel- és kültéren egyaránt megfelelően ki kell szélesíteni, és töltőanyaggal vagy hasonló termékkel ki kell tölteni.
- Szükség esetén simítsa ki BETOMARC FIT 9740150 vagy RASAMIX FIT 9670160 vagy MARCOPRO 9750019 - 9750010 termékkel a kezelés típusától függően.
- Csak különösen hámló felületek esetén alkalmazzon ATOMO 8840001 mikronizált oldószermentes fixálót.
- Ha az alap nem homogén, régi festékek, töltőanyagok, foltok jelenléte esetén, a felületet MARCOSIL GRIP 9310019 vagy MARCOTHERM PRIMER 4740019 alapozó bevonattal kell kiegyenlíteni.
- Folytassa a MARMORINO CLASSICO felvitelét az „Alkalmazási utasítás” részben leírtak alapján.

ALKALMAZÁSI UTMUTATO

- Mivel a MARMORINO CLASSICO száradása és savasodása, mint minden mésztermék, nagyon érzékeny a hőmérsékletre és a páratartalomra, célszerű a terméket +10 °C és +35 °C közötti hőmérséklet-tartományban alkalmazni, és a levegő páratartalma <75%.
- Ne használja a terméket közvetlen napsugárzáskor.
- A felvitel után a külső felületeket esőtől és nedvességtől védeni kell a termék teljes megszáradásáig, ami normál esetben (20 C-on) kb. 72 óra.
- A légköri hatásoknak való kitettség, eső, magas páratartalom, alacsonyan fekvő terület hőmérséklete akklimatizálja azokat, a mészbevonatú felületek fehéredési jelenségeket idézhetnek elő a karbonizációs folyamat során. Ez a jelenség különösen szélsőséges körülmények között visszafordíthatatlanná válhat.
- Ha a felület nem igényli a fixálószer, akkor is javasolt annak nedvesítése, hogy a fal ne szívjon fel túl sok vizet a kötőanyagból.
- Eszközök: rozsdamentes acél/műanyag simító, szivacs, kefe.
- Rétegek száma: legalább 2 réteget kell felvinni az alapozóréteg előkészítéséhez.
- Hígítás: használatra kész.
- Ásványi alapú termékként a MARMORINO CLASSICO növelheti a viszkozitást a tárolás során; az eredeti megjelenéshez elegendő mechanikus műszerrel keverni, végül max 1% víz hozzáadásával. Alkalmazási mód:
* A "márvány típusú" felület eléréséhez:
- Szerszámok: rozsdamentes acél vagy műanyag simító.
- Töltsük és vízszintessítsük, hogy egyenletes felületet kapjunk;
- 12 óra elteltével vigyen fel egy további réteg terméket a megfelelő vastagság

eléréséhez;

- Amint a felvitt termék simulni kezd, vigyen fel kis mennyiségű anyagot, nedvesen a nedves felületre, összenyomva és tömörítve a felületeket a porozitási pontok kitöltése érdekében.

- Ha végzett, folytassa a polírozással.

* A színes durva bevonat eléréséhez:

- Eszközök: rozsdamentes acél/műanyag simító és szivacsos vakoló simító a befejezéshez.

- Töltsük és szintezzük, hogy egyenletes felületet biztosítsunk;

- 4-5 óra elteltével vigyen fel egy további réteget a megfelelő vastagság eléréséhez;

- Amint a felvitt termék simulni kezd, szivacsos simítóval kezdje el a simítást (ne nedvesítse be a megmunkálandó felületeket).

- Ecseteléskor hígítsa a terméket 10%-os vízzel.

- A szerszámokat használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.

- Irányadó kiadósság: 2,5-3 kg/m² 2 rétegben átlagos nedvszívó képességű sima felületeken. A tényleges szórási mennyiséget az adott felületen végzett előzetes teszttel célszerű meghatározni.

SZÍNEZÉS

A színek a festékeverő rendszerrel és a COLORADO 548-as sorozat lúgálló színezékeivel érhetők el.

Több termék használata esetén ajánlatos a különböző termékeket összekeverni, hogy elkerüljük az enyhe árnyalatbeli eltéréseket.

Kültéri munkáknál jól bevált szabály, hogy mindig ugyanabból a termékből származó anyagot használjunk, saroktól sarokig. Azoknál a munkáknál, ahol elkerülhetetlen, hogy egy másik adag festékkal folytassuk a festést a falon, ne vigyen fel különböző adagokat egymás mellé. Az átmeneti pontoknál a felület folytonosságában használjon bármilyen megszakítást: díszlécek, sarkok, kábelek, stb.

TÁROLÁS

Maximális hőmérséklet stabil tároláshoz: +30 °C

Minimum hőmérsékelt stabil tároláshoz: +5 °C

A terméket lehetőség szerint a gyártástól számított 2 éven belül fel kell használni, ha eredeti, bontatlan tartályban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Határérték EU (Dir. 2004/42/EK)

Kat. A/l: dekorációs effekt bevonatok (vb): 200 g/l (2010)

A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmazhat. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz.

A terméket a hatályos higiéniai és biztonsági előírásoknak megfelelően kell szállítani, használni és tárolni; használat után ne dobja el, hagyja teljesen kiszáradni a maradékokat, és kezelje speciális hulladékként. További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

RÉSZLETES LEÍRÁS

- - - -