MARCOTHERM COLLA PU

Code APU300

DESCRIPTION

Colle élastique monocomposant à base de polyuréthane survernissable.

Indiquée pour le collage des matériaux suivants: EPS (polystyrène expansé) et XPS (polystyrène extrudé), bois, métal, plastique, béton, pierre, briques.

Idéale pour le collage de MARCOTHERM ANELLO, MARCOTHERM CILINDRO.

PROPRIETES

- Sans solvants et inodore
- temps de durcissement rapide
- adhérence excellente
- résistante au vieillissement
- résistante à la chaleur et à l'eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base : polyuréthane monocomposant réticulant en présence d'humidité.

Texture: pâte viscoplastique

Couleur : beige

Poids spécifique : 1.52 g/ml

Elongation à la rupture : >500% (DIN 53504)

Temps ouvert : 5 min. environ (20 °C / 50% H.R.)

Température d'exercice : -40°C à +100°C (après durcissement)

Température d'application : +5°C à + 40°C

Vitesse de durcissement : 2.5 mm en 24 heures (20°C / 50% H.R.)

CONDITIONS D'EMPLOI

Pendant l'application la température de l'air et des surfaces ne doit pas être inférieure à +5.

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 310 ml.

EMMAGASINAGE

Température de conservation maximale : + 25°C

Température de conservation minimale : + 15°C

Conserver au sec, à l'abri de l'humidité.

Stabilité dans les emballages d'origine fermés et dans des conditions de température adéquates : 12 mois.

ATTENTION !

Ce produit contient isocyanate.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké aux sens des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son usage, ne pas jeter les conteneurs dans l'environnement, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

La société COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues dans cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois elle ne peut pas être tenue responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La fiche présente annule et remplace la fiche précédente. Pour toute information technique ultérieure contacter le service d'Assistance Technique au +39 041 4569322.