MARCOTHERM COLLA PU

Cod. APU300

DESCRIZIONE

Collante elastico monocomponente a base poliuretanic sovraverniciabile.

Per l'incollaggio di materiali quali: EPS (polistirene espanso) e XPS (polistirene estruso), legno, metallo, plastica, calcestruzzo, pietra, mattoni.

Ideale per l'incollaggio di MARCOTHERM ANELLO, MARCOTHERM CILINDRO.

PROPRIETA'

- Senza solventi e senza odori
- breve tempo di indurimento
- ottima adesione
- resistente all'invecchiamento
- resistente al calore e all'acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base: poliuretano monocomponente reticolante in presenza di umidità

Consistenza: pasta viscoplastica

Colore: beige

Peso specifico: 1.52 gr/ml

Allungamento a rottura: >500% (DIN 53504)

Tempo aperto: circa 5 min. (20 °C / 50% U.R.)

Temperatura d'esercizio: -40 °C a +100 °C (dopo indurimento)

Temperatura di applicazione: +5 °C a + 40 °C

Velocità di indurimento: 2.5 mm in 24 ore (20 °C / 50% U.R.)

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Durante l'applicazione la temperatura dell'aria e delle superfici non deve essere inferiore ai +5 °C.

CONFEZIONE

Cartuccia da 310 ml.

STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +25 °C

Temperatura minima di conservazione: +15 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 12 mesi.

AVVERTENZE

Il prodotto contiene isocianato

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048