

MARCOTHERM RETE

Cod. RET01-1160R

Cod. NET55



DESCRIPCIÓN

Red de armadura en fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis, homologada para sistemas de aislamiento térmico para recubrimiento exterior.

MARCOTHERM RETE es conforme a los requisitos del anexo C del ETAG 004 – Edición marzo de 2000.

Color: rojo con logotipo Marcotherm/San Marco negro y zona de solapado marcada en color negro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud (m): $50 \pm 2\%$

Anchura (m): $1.1 \pm 1\%$

Espesor del tejido tratado (mm): $0,43 \pm 8\%$

Anchura de las mallas (cm): $3,5 \times 4,5 \pm 0,1$ mm

Color: rojo con logotipo y zona de solapado negra

Peso del tejido tratado (gr/m^2): ≥ 145

Peso nominal de la red tratada (gr/m^2): 155

Resistencia a la tracción (N/50 mm): Urdimbre ≥ 1500 N
Trama ≥ 2000 N

Porcentaje de resistencia residual a la tracción después del envejecimiento: urdimbre y trama $\geq 50\%$.

Alargamiento en estado natural: Urdimbre $\geq 3,15\%$
Trama $\geq 3,50\%$

APLICACIÓN

Extender una capa de MARCOTHERM ADESIVO o MARCOTHERM ADESIVO GG para recubrir completamente toda la superficie, si es necesario ayudarse con una espátula dentada. Sumergir la red comprimiéndola contra la superficie con una espátula, haciendo atención a solapar las hojas de unos 10 cm. La zona de solapado está marcada con dos franjas negras laterales. Después del aplastamiento y la compenetración del adhesivo, la red no

debe ser visible, de lo contrario, aplicar más adhesivo. Después de que se habrá secado, aplicar una segunda mano de MARCOTHERM ADESIVO o MARCOTHERM ADESIVO GG.

Para más información remitirse al “Manual de colocación Marcotherm”.

CONDICIONES DE USO

Durante la aplicación, la temperatura del aire y de las superficies no debe ser inferior a $+5^\circ\text{C}$.

ENVASE

Rollos de 55 m^2

Número de rollos por bancada: 33 correspondientes a 1815 m^2 .

ALMACENAMIENTO

Temperatura de conservación máxima : $+50^\circ\text{C}$

Temperatura de conservación mínima: -10°C

Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior. Para más información técnica contactar con el número +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

MARCOTHERM RETE

Cod. RET01-1160R

Cod. NET55

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

