MARCOTHERM RETE

Code RET01-1160R
Code NET55

DESCRIPTION

Treillis d'armature en fibre de verre avec traitement de protection contre les alcalis, homologué pour les systèmes d'isolation thermique sans ventilation à l'extérieur. - MARCOTHERM RETE est conforme aux exigences de l'ETAG 004, annexe C, édition de mars 2000.
Couleur : rouge avec logo Marcotherm/San Marco noir et zone de superposition mise en évidence par la couleur noir.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur (m): 50 ± 2%
Largeur (m) : 1.1 ± 1%
Epaisseur tissu traité (mm) : 0.43 ± 8%
Largeur des mailles (cm) : 3.5 x 4.5 ± 0.1 mm
Couleur : rouge avec logo et zone de superposition noire.
Poids tissu traité (gr/m²) : ≥145
Poids nominal du treillis traité (g/m²) : 155
Résistance à la traction (N/50mm): Chaîne ≥1500 N
Trame ≥2000 N
Pourcentage de résistance résiduelle à la traction après vieillissement : chaîne et trame ≥50%.
Elongation sur tel quel : Chaîne ≥3.15%.
Trame ≥3.50%

APPLICATION

Etaler une couche de MARCOTHERM ADESIVO ou MARCOTHERM ADESIVO GG de façon à recouvrir complètement toute la surface, si nécessaire utiliser une spatule dentée. Noyer le treillis en le pressant contre la surface à l'aide d'une spatule, faisant attention de ne pas superposer les toiles de 10 cm. La zone de superposition est mise en évidence par 2 bandes noires latérales. Après l'écrasement et la compénétration de la colle, le treillis ne doit plus être visible. Dans le cas contraire, appliquer de l'autre colle. Successivement, une fois le séchage achevé, appliquer une seconde couche de MARCOTHERM ADESIVO ou MARCOTHERM ADESIVO GG.
Pour plus de détails, consulter le « Manuel de pose Marcotherm ».

CONDITIONS D'EMPLOI

Pendant l'application la température de l'air et des surfaces ne doit pas être inférieure à +5°C.

EMBALLAGE

Rouleaux de 55 m^2.
Nombre de rouleaux par palette : 33 soit 1815 m².

EMMAGASINAGE

Température de conservation maximale : + 50°C
Température de conservation minimale : -10°C
Conserver au sec, à l'abri de l'humidité.

La société COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues dans cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois elle ne peut pas être tenue responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La fiche présente annule et remplace la fiche précédente. Pour toute information technique ultérieure contacter le service d'Assistance Technique au +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA