

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Additivo Di Aggancio

MODIFICADOR PARA MORTEROS DESHUMIDIFICANTES



CÓD. 0700250

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO es un modificador para mortero a base de cementos y cales hidráulicas, resistente a la saponificación, fuertemente enganchante, en grado de conferir a la malta mejor adherencia al soporte y mayor permeabilidad.

INDICACIONES DE EMPLEO

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO esta indicado para aumentar la adherencia del lance de agarre de NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cód. 9480170.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: resina acrílica modificada.
- Solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,02$ kg/l
- Aspecto: líquido lechoso.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Soportes murales:
- El muro debe estar completamente sin morteros, ni enlucidos.
 - En presencia de humedad, retirar la capa vieja de mortero hasta aprox. medio metro por encima de las marcas evidentes de humedad.
 - Eliminar eventuales partes en base de desengancharse y/o incrustaciones salinas previo cepillado y lavado con agua, preferiblemente usando una hidrolimpiadora.
 - Sobre soporte seco aplicar una capa de NEPTUNUS ANTISALE cód. 0700240 según la modalidad de la ficha técnica relativa.
 - Esperar 24 horas y entonces proceder a la aplicación del lance de enganche con NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 aditivado con NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max.+35 °C.

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max.+35 °C.

Modalidad de aplicación:

- Mezclar un saco de 25 Kg de NEPTUNUS INTONACO DEHUMIDIFICANTE cód. 9480170 con 5L. de NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 y añadir un litro de agua. Mezclar durante 1 minuto con mezclador mecánico para homogeneizar bien el sistema. El empaste debe ser muy líquido y va aplicado a brotes (mediante paleta) sobre la pared, sin cubrirla entera.

- Después de 1 hora de la aplicación a brotes, que estará no duro, aplicar NEPTUNUS INTONACO DEHUMIDIFICANTE cód. 9480171 a rinzaffo.

PINTADO

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito del Decreto Legislativo 161/2006 (Directiva 2004/42/CE)

Provoca irritación de la piel. Puede causar una reacción alérgica en la piel.

Provoca graves lesiones en los ojos. Puede irritar las vías respiratorias.

Usar el producto según las normas de higiene y seguridad vigentes; después del uso no abandonar los envases en el medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No derramar los restos en las alcantarillas, en los cursos de agua o en el terreno.

Para más información consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO
