

**SAN MARCO**  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Neptunus Additivo Di Aggancio

MODIFIANT POUR ENDUITS DE DESHUMIDIFICATION



CODE 0700250

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO - V.2024-09-23

## DESCRIPTION

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO est un modifiant pour enduits à base de ciments et de chaux hydrauliques. Il est résistant à la saponification, fortement adhérent et en mesure de donner aux mortiers une meilleure adhérence au support et une plus grande imperméabilité.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO est indiqué pour augmenter l'adhérence du jet d'accrochage avec NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du Liant: résine acrylique modifiée
- Solvant: eau
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1:  $1,0 \pm 0,02$  kg/l
- Aspect: émulsion

## PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU 59/1, DTU 59/2 et DTU 42/1.
- Le mur doit être totalement exempt d'enduit.
  - En présence d'humidité, éliminer la vieille couche d'enduit humide et continuer cette opération dans un rayon de 50 cm.
  - Eliminer les parties se détachant et/ou les incrustations salines en brossant ou en lavant avec de l'eau, en utilisant de préférence un nettoyeur à jet d'eau.
  - Lorsque le support est sec, appliquer une couche de NEPTUNUS ANTISALE cod. 0700240 en suivant les indications de la fiche technique correspondante.
  - Attendre 24 heures puis appliquer NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 additionné de NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

## APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

Mode d'application:

- Mélanger un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 avec 5 l. de NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO. Ajouter 1 litre d'eau maximum.

Remuer pendant 1 minute avec un mélangeur mécanique pour bien homogénéiser le système. Le gâchage doit être très liquide et doit être appliqué par jet (avec une truelle) sur le mur, sans le couvrir entièrement.

- 1 heure après le jet, qui sera ferme mais pas dur, appliquer NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 en crépi.

## MISE A LA TEINTE

-----

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre du décret législatif 161/2006 (directive 2004/42/CE).

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque de graves lésions oculaires. Peut irriter les voies respiratoires.

Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; après l'utilisation, ne pas jeter les contenants dans la nature, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eau ou sur le sol.

Pour d'autres informations, consulter la fiche de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

-----