

SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Additivo Di Aggancio

MODIFICANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI



COD. 0700250

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO è un modificante per intonaci a base di cementi e calci idrauliche, resistente alla saponificazione, fortemente adesivante, in grado di conferire alle malte migliore aderenza al supporto e maggiore impermeabilità.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO è indicato per aumentare l'aderenza dello sprizzo di aggancio del NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resina acrilica modificata
- Solvente: acqua
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,02$ kg/l
- Aspetto: liquido lattiginoso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti murali:
- La muratura deve essere completamente disintonacata.
- In presenza di umidità, asportare lo strato di vecchio intonaco fino a circa mezzo metro superiore alla fascia di evidente umidità.
- Eliminare eventuali parti in via di stacco e/o incrostazioni saline previa spazzolatura e lavaggio con acqua, preferibilmente utilizzando un' idropulitrice.
- A supporto asciutto applicare uno strato di NEPTUNUS ANTISALE cod. 0700240 secondo le modalità della relativa scheda tecnica.
- Attendere 24 ore quindi procedere all'applicazione dello sprizzo di aggancio con NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 additivato con NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Modalità di applicazione:

- Miscelare un sacco da 25 kg di NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 con 5 l. di NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 ed aggiungere 1 litro di acqua. Mescolare per 1 minuto con miscelatore meccanico per omogeneizzare bene il sistema. L'impasto deve essere molto liquido e va applicato a sprizzo (mediante cazzuola) sulla parete, senza coprirla interamente.

- Dopo 1 ora dallo sprizzo, che risulterà rassodato ma non indurito, applicare NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 a rinzaffo.

TINTEGGIATURA | -----

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir. 2004/42/CE)

Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO | -----