

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Additivo Di Aggancio

AGENT DE MODIFICARE PENTRU TENCUIELI DEZUMIDIFICATOARE



COD 0700250

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO - V.2024-09-23

DESCRIERE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO este un agent de modificare pentru tencuieli pe bază de ciment și var hidraulic, rezistent la saponificare, foarte aderent, capabil să confere mortarelor o aderență maximă la suporturi și un nivel sporit de impermeabilitate.

INDICAȚII DE UTILIZARE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO este indicat pentru a spori aderența șprîțului de fixare al produsului NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod 9480170.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășină acrilică modificată
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,02$ kg/l
- Aspect: lichid lăptos

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Suporturi murale:
- Zidul trebuie să fie lipsit complet de tencuială.
 - În prezența umidității eliminați stratul vechi de tencuială până la aproximativ o jumătate de metru în jurul fâșiei de umiditate evidentă.
 - Eliminați eventualele părți care se desprind și/sau crustele de sare prin periere sau spălare cu apă, de preferat cu un aparat de spălare cu apă sub presiune.
 - Pe suportul uscat aplicați un strat de NEPTUNUS ANTISALE cod 0700240 conform modalitățile descrise în fișa tehnică.
 - Așteptați 24 de ore, după care aplicați șprîțul de fixare cu NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 aditivat cu NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max.+35 °C.

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Modalități de aplicare:

- Amestecați un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod 9480170 cu 5 l de NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 și adăugați 1 litru de apă. Amestecați 1 minut cu mixerul mecanic pentru a omogeniza bine sistemul. Amestecul trebuie să fie foarte lichid și va fi aplicat în șprîț (cu ajutorul mistriei) pe perete, fără a-l acoperi în întregime.
- După 1 oră de la aplicarea șprîțului, care va face priză dar nu va fi întărit, aplicați NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 ca primă mână de tencuială.

COLORAREA | - - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu se încadrează în Decretul Legislativ 161/2006 (Directiva 2004/42/CE)

Provoacă iritație cutanată. Poate provoca o reacție alergică cutanată. Provoacă leziuni grave oculare. Poate irita căile respiratorii.

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare nu eliminați recipientele în ambient, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați reziduurile la canalizare, în cursurile de apă și pe sol.

Pentru informații suplimentare consultați fișa de siguranță a produsului.

REZUMAT DE CAPITOL | - - - - -