

SAN MARCO  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Neptunus Intonaco Deumidificante

САНИРУЮЩАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ СТЕН



9480170

NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE - V.2024-09-24

## ОПИСАНИЕ

Строительный раствор, который позволяет выполнение штукатурки для оздоровления поверхностей в присутствии влажности или образовании солей. Обладает высокой паропроницаемостью, высокими водоотталкивающими свойствами, благодаря которым NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE особенно предназначается для выполнения : - отделки цоколя в зданиях с защитой от поднимающейся влаги и выцветов; - штукатурки внутренних помещений для удаления влаги в помещениях, подверженных сильной конденсации или влажности (подвальные помещения, погребы) , при условии, что они хорошо проветрены; - штукатурки для фасадов, устойчивой к непогоде и к резким перепадам температуры; дополнительной штукатурки для работ по частичному восстановлению штукатурки. NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE представляет собой сухую смесь , состоящую из воздушных и гидравлических связующих, аллювиальных песков и легких инертных наполнителей.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE предназначен для всех поверхностей стен любого типа, как минеральных, так и цементных, как наружных, так и внутренних, при условии, что они полностью очищены от штукатурки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: Портландцемент, Воздушная известь со специальными добавками и отобранными заполнителями
- Удельный вес свежего раствора: прилб. 1,30 кг/л
- Внешний вид: серый порошок
- pH смеси: > 11

- Содержание воздуха: > 31% прибл.
- Минимальная толщина: 2 см
- Максимальный размер заполнителей: 3 мм
- \* Классификация UNI EN 998-1: R
- \* Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A1
- \* Прочность на сжатие EN 1015-11: CS II
- \* Капиллярное водопоглощение EN 1015-18:  $\geq 0,3$  кг/м<sup>2</sup> через 24 ч.
- \* Глубина проникновения воды EN 1015-18: <5 мм
- \* Адгезия EN 1015-12:  $\geq 0,3$  Н/мм<sup>2</sup> (FP) B
- \* Коэффициент паропроницаемости EN 1015-19:  $\mu \leq 15$
- \* Теплопроводность ( $\lambda_{10}$ , сухая) EN 1745: 0,5 Вт/мК (табличное значение)

Высыхание сильно зависит от температуры и влажности окружающей среды, а также от типа основания, в любом случае для полного отверждения требуется не менее 28 дней. Возможно, следует выполнить гигрометрическую проверку штукатурки.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Кладка должна быть полностью без штукатурки.
- Удалите слой старой штукатурки примерно на полметра выше видимой полосы от влажности.
- Удалите все отслаивающиеся части и/или солевые отложения после очистки щеткой и мытья водой, желательно с помощью мойки высокого давления.
- Когда основание высохнет, нанесите слой NEPTUNUS ANTISALE код 0700240, следуя инструкциям соответствующего технического паспорта.
- Подождите 24 часа, затем выполнить обрызг сцепляющим продуктом (см. инструкцию по нанесению).
- Затем выполнить финишную обработку поверхности, нанеся NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:

- Температура окружающей среды: Мин. +8°C / Макс. +35°C
- Относительная влажность воздуха: <75%
- Температура поверхности: Мин. +5°C / Макс. +35°C

- Продукт можно наносить мастерком в технике обмазки.
- Приготовленную партию раствора следует полностью использовать, прежде чем готовить новую партию.  
Не наносить на гипсовые основания, гидроизоляционные или битумные мембраны, а также на невпитывающие и неправильно подготовленные основания.  
Предохранять штукатурку в жаркие периоды от сильного испарения, смачивая ее в первые дни водой, и при наличии сильной вентиляции на этапе высыхания.

Способ нанесения:

1-й этап) Выполнение сцепляющего обрызга:

Смешайте NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE с помощью механического миксера в течение примерно 1 минуты с NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO код 0700250 в соотношении

20% (5 литров на мешок 25 кг); добавить 1 л воды на 25 кг смеси. Наносимая смесь должна быть очень жидкой и однородной, она набрасывается на основание, не покрывая его полностью (покрыть макс. 60% всей поверхности). Таким образом выход раствора составляет примерно 7-8 м<sup>2</sup> для 25-килограммового мешка NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE.

2-й этап) Нанесение штукатурки с диффузионной способностью:

- Не менее чем через 1 час после нанесения связующего обрызга нанесите NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE, смешанного с 20 % воды (5 литров воды на 25 кг раствора).

- Подготовка: Налейте 2/3 от общего количества воды для замешивания в емкость и равномерно добавляйте продукт, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков. Перемешать до получения однородной смеси и добавить оставшуюся воду.

- Время перемешивания: варьируется в зависимости от температуры (при низких температурах требуется меньше времени). В среднем при 20°C в обычной бетономешалке (груша): около 8-10 мин. - Полученный раствор должен быть легким и ячеистым. Если раствор простаивает более 15 минут, перед использованием его нужно снова перемешать. При необходимости добавьте еще воды.

- Срок годности смеси: действителен не менее 3 часов.

- Наносится вручную в один слой обмазыванием.

- Выполнить финишное разглаживание, потянув ее сначала правилом, а затем шпателем американского типа. Избегайте мелких затирок.

- Минимальная толщина: 2 см. Для большей толщины – добавьте в раствор кирпичную крошку.

- Если вы хотите получить ровную поверхность, не менее чем через 24 часа нанесите шпателем слой санирующей финишной штукатурки NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA код 9480180.

- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.

- Ориентировочный расход: 25-26 кг/м<sup>2</sup> при толщине 2 см сухого продукта.

- Возможность повторного покрытия силиконовыми, известковыми или силикатными красками не менее чем через 28 дней.

- Для наружного применения в целях достижения максимальной производительности системы влагоудаления используйте отделочные материалы с высокими характеристиками паропроницаемости и низким водопоглощением: продукты линии NEPTUNUS.

- Для внутренних работ, кроме продуктов линейки NEPTUNUS, возможно нанесение силикатных красок MARCOSIL PITTURA LISCIA 9260019 и MARCOSIL DOMUS 9390019.

**КОЛЕРОВКА** | Продукт доступен в сером цвете.

**ХРАНЕНИЕ** | Максимальная температура хранения материала: +30°C  
Минимальная температура хранения: +5°C  
Срок хранения материала составляет 1 год при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении

надлежащих правил хранения и температурного режима.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не подпадает под действие Законодательного декрета 161/2006 (Дир. 2004/42/ЕС)

Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую реакцию на коже. Вызывает серьезное повреждение глаз. Может вызвать раздражение дыхательных путей.

Используйте средство согласно действующим санитарным нормам и техники безопасности; после использования не выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы. Не выливать в канализацию, водоемы и на землю.

Для получения дополнительной информации см. лист безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Санирующая штукатурка для стен с проблемой влажности. NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE код 9480170, на основе модифицированного гидравлического вяжущего со специальными добавками и отборными заполнителями, класс R согласно UNI EN 998-1, подходит для восстановления поверхностей в присутствии влаги и наносится на уже подготовленные поверхности толщиной не менее 2 см при расходе 25-26 кг/кв.м.

Поставка и укладка материала € ..... за кв.м.