

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Intonaco Deumidificante

РОЗЧИН ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ



КОД 9480170

NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE - V.2024-10-08

ОПИС

Це попередньо змішаний осушувальний розчин для реставрації поверхонь, які піддаються впливу підвищеної вологості або утворенню солей.

NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE має високу паропроникність, високі водовідштовхувальні властивості, завдяки яким ідеально підходить для:

- обробки цокольних приміщень у будівлях з метою запобігання підвищення вологості та вицвітання;
- осушення внутрішніх приміщень з надмірною вологістю (підвали, льохи) або схильних до конденсації;
- обробки фасадів, схильних до сильних вітрів і циклів замерзання і відтавання;
- додаткової обробки під час гідроізоляційних робіт.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE можна використовувати для стін будь-якої природи, як мінеральних, так і бетонних, як внутрішніх, так і зовнішніх, за умови, що вони повністю очищені від штукатурки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Портландцемент, повітряне вапно зі спеціально відібраними інертними добавками.
- Щільність свіжого розчину: приблизно 1,30 кг/л
- Зовнішній вигляд: сірий порошок
- pH суміші: >11
- Вміст повітря: приблизно 31%
- Мінімальна товщина: 2 см
- Максимальний розмір наповнювачів: 3 мм
- * Класифікація відповідно до UNI EN 998-1: R
- * Реакція на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A1

- * Міцність на стиск відповідно до EN 1015-11: CS II
- * Водопоглинання відповідно до EN 1015-18: $>0,3$ кг/м² через 24 години
- * Водопроникність відповідно до EN 1015-18: <5 мм
- * Адгезія відповідно до EN 1015-12: $\geq 0,3$ Н/мм² (FP) B
- * Коефіцієнт паропроникності відповідно до EN 1015-19: $\mu \leq 15$
- * Теплопровідність (λ_{10} , суха) відповідно до EN 1745:2002: 0,5 Вт/мК Висихання сильно залежить від температури та вологості навколишнього середовища, а також від вологості поверхні; у будь-якому випадку зачекайте принаймні 28 днів для повного затвердіння. Можливо, слід виконати гігromетричну перевірку штукатурки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Стіни:

- Стіна повинна бути повністю очищена від штукатурки.
- За наявності вологи видаліть шар старої штукатурки приблизно на 50 см вище від видимої смуги від вологи.
- Очистіть за допомогою щітки та змийте водою всі ділянки, що відшарувалися, і/або сольові відкладення, бажано за допомогою водоструминної машини під високим тиском.
- Коли поверхня висохне, нанесіть шар антисольового герметика NEPTUNUS ANTISALE, код 0700240, відповідно до інструкцій, наведених у відповідному листі технічних даних.
- Через 24 години нанесіть ґрунтівку шляхом розпилення (відповідно до інструкцій).
- Потім нанесіть фінішне покриття NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: $<75\%$

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Продукт можна наносити грубим шаром за допомогою кельми.

- Приготовану партію розчину слід повністю використати, перш ніж готувати нову партію.

- Не наносьте на гіпсові поверхні, гідроізоляційні або водонепроникні мембрани, а також на поверхні з низьким рівнем поглинання та зчеплення.

- У жарку пору року захищайте штукатурку від випаровування, а в перші дні або при вітрі зволожуйте поверхню. Спосіб нанесення:

1-ий етап: Розпилення сполучного шару:

Змішайте NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE за допомогою механічного міксеру протягом приблизно 1 хвилини з 20% герметика NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO, код 0700250 (5 літрів на мішок 25 кг), та додайте 1 літру води.

Нанесіть суміш, дуже рідку і однорідну, розпиленням на поверхню, не покриваючи її повністю (покрити максимум 60% усієї поверхні). На цьому етапі витрата розчину становить близько 7-8 м² для 25-кілограмового мішка NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE.

2-ий етап: Нанесення дифузної штукатурки:

Не менше ніж через 1 годину після розпилювання сполучного шару нанесіть NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE, змішаний з

20% води (5 літрів води на 25 кг розчину).

Приготування: Налийте 2/3 загальної кількості води для замішування в ємність і рівномірним струменем додайте продукт, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудок. Перемішуйте, поки суміш не стане однорідною, і додайте воду, що залишилася.

Час перемішування: залежить від температури (при низьких температурах потрібно менше часу).

У середньому при температурі 20°C у звичайному бетонозмішувачі (груша): близько 8-10 хв.

- Отримана суміш повинна бути легкою і пористою.

Якщо залишити розчин стояти більше 15 хвилин, перед використанням його потрібно знову перемішати. При необхідності додайте ще води.

Термін придатності суміші: не менше 3 годин.

- Мінімальна товщина: 2 см Для більшої товщини додайте в розчин цегляну стружку.

- Якщо ви хочете отримати гладку поверхню, не менше ніж через 24 години нанесіть гладкий фінішний шар або дрібнозернистий реставраційний розчин NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA, код 9480180.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 25-26 кг/м² при товщині 2 см після висихання продукту.

- Час висихання значною мірою залежить від температури і вологості повітря і поверхні.

- Через щонайменше 28 днів поверхню можна фарбувати силосановими, вапняними або силікатними фарбами.

- Щоб досягти максимальної ефективності системи осушення на зовнішніх поверхнях, використовуйте продукти з високою паропроникністю та низьким водопоглинанням: продукти з лінії NEPTUNUS.

- Для внутрішніх поверхонь можна використовувати силікатні фарби, такі як MARCOSIL PITTURA LISCIA серії 926 і MARCOSIL DOMUS серії 939.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у сірому кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 1 року з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Директива 2004/42/CE не застосовується. Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТУ

NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE, код 9480170, на основі модифікованого гідравлічного в'язучого зі спеціальними інертними добавками, клас R відповідно до EN 998-1, для реставрації поверхонь, які піддаються впливу підвищеної вологості, наноситься на попередньо підготовлені поверхні товщиною не менше 2 см і витратою 25 -26 кг/м2.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.