

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Intonaco Di Finitura

ODVLAŽUJUĆA GLET MASA ZA SANACIJU VLAŽNIH ZIDOVA



COD. 9480180

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA - V.2024-09-24

OPIS

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA je fina žbuka za gletanje odvlažujućih žbuka za sanaciju zidova koji se nalaze pod utjecajem kapilarne vlage i isoljavanja.

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA posebno je pogodan za gletanje odvlažujućih žbuka korištenih za izradu:

- sokli na zgradama koje su pod utjecajem kapilarne vlage
- unutarnje žbuke za odvlaživanje prostorija sa visokim postotkom vlage kao što su podrumi. Nakon nanošenja sistema za odvlaživanje trajno ventilirati prostoriju.
- fasadne žbuke koje su izložene ciklusim leda i odleđivanja
- za sanaciju kapilarne vlage, uz tehniku rezanja zidova.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- zidne površine koje su obrađene sa NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE
- sve vrste zidova od mineralnih do cementnih, za vanjske i unutarnje radove

Ne nanositi na:

- beton, nesabilne ili neprijanjajuće podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: Vapno i specijalni aditivi
- Volumenska masa svježe mase: $1,60 \pm 0,05$ kg/l cca
- Izgled: prah sive boje
- Sadržaj zraka: >20% cca
- Otvoreno vrijeme rada: min. 3 sata
- Sušenje jako ovisi o vremenskim uvjetima, vlage i temperature podloge, u svakom slučaju pričekati da glet masa odleži barem 20 dana prije nanošenja završnog zaštitnog sloja boje.

PRIPREMA PODLOGE

Zidne površine:

- Zidna površina mora biti potpuno očišćena bez dijelova stare žbuke.
- U slučaju da je na zidnim površinama prisutna vlaga, odstraniti stari sloj žbuke do pola metra iznad zadnjih znakova vlage.
- Odstraniti sve eventualne neprijanjajuće dijelove stare žbuke, znakove eventualnog isoljavanja četkom, po mogućnosti sa vodom pod pritiskom.
- Na suhu podlogu nanijeti jedan sloj NEPTUNUS ANTISALE prema uputstvu za nanošenje.
- Pričekati 24 sata, te nanijeti podložni špric prema uputstvu za nanošenje, te nakon toga nanijeti odvlažujuću žbuku NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE prema uputstvu za nanošenje u dvije faze.

1.Faza) Nanošenje podložnog šprica:

Zamješati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE oko jedne minute, sa NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO u omjeru 20% (5l sa vrećom od 25 kg); dodati jednu litru vode na 25 kg zamještane mase. Nanijeti špric u tekućem stanju, pripazeći pri tome da se ne prekrije kompletna površina (prekriti oko 60 % površine). U ovoj fazi je potrošnja žbuke oko 7-8 m² sa vrećom od 25 kg NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE.

2.Faza) Nanošenje odvlažujuće žbuke:

- Nakon najmanje sat vremena od nanošenja podložnog šprica, nanijeti NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE zamješanog sa 20% vode (5l vode sa vrećom od 25 kg žbuke).
- 24 sata nakon nanošenja odvlažujućih žbuka nanijeti NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti koje moraju zadovoljavati podloga i okolina:

- Temperatura zraka: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Relativna vlažnost zraka: <75%
- Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Izbjegavati nanošenje u slučaju jakog vjetra, magle, pod direktnim utjecajem sunca ili u slučaju kiše.
- Ne nanositi na zaleđene površine, ili u fazi odleđivanja.
- Nanošenje materijala:

Proizvod se može nanositi saobičnim gleterom, te finiširati sa spužvastim gleterom.

- Zamješati sa 22% vode (4,3-4,4 l vode za vreću od 20 kg)
- Priprema smjese: Uliti 3/4 kompletne količine vode u posudu, te polagano dodavati suhu tvar, mješajući neprekidno. Mješati sve dok se ne dobije homogena masa, te nakon toga dodati ostatak vode i zamješati do kraja.
- Vrijeme mješanja: 2-3 minuta pri niskom broju okretaja.
- Otvoreno radno vrijeme smjese: obradivo najmanje 3 sata.
- Prosječna potrošnja: 3 kg/m² (sa vrećom od 20 kg se prekrije oko 6,5 m²).
- Može se zaštititi nakon najmanje 28 dana sa silosanskim bojama, bojama na bazi vapna ili silikatima.
- Kod vanjskih radova za postizanje maksimalnog rezultata paropropusnosti i vodoodbojnosti koristiti proizvode iz linije SCUDOSIL.
- Kod unutarnjih radova mogu se upotrijebiti i proizvodi na bazi kalijevog silikata iz linije MARCOSIL i SILDOMUS SANA.

NIJANSIRANJE

Ovo sredstvo dostupno je u svojoj boji.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 1 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćeno Zak. dekr. 161/2006 (Smjernica 2004/42/EC)

Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju kože. Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju. Može prouzrokovati nadražaj dišnih putova.

Koristite ga u skladu s važećim propisima iz oblasti higijene i sigurnosti; poslije uporabe, ne ostavljajte spremnike po okolišu, pustite da se ostaci ovoga sredstva dobro osuše, te postupajte dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu.

Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.