

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Intonaco Di Finitura

ZAROVNÁVACIA ODVLHČOVACIA OMIETKA NA VHLKÉ MÚRY



KÓD 9480180

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA - V.2024-09-24

POPIS

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA je jemná malta, ktorá umožňuje záverečnú úpravu odvlhčovacích omietok pre sanáciu povrchov postihnutých vzliňajúcou vlhkosťou alebo tvorbou liadku.

Vysoká priedušnosť vodnej pary spolu so silným odpudzovaním vody robia z NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA zvlášť vhodný prostriedok na záverečnú úpravu sanovaných omietok:

- na sokloch na budovách proti vzliňajúcej vlhkosti a výkvetom;
- v interiéri na odvlhčenie miestností vystavených veľkej vlhkosti (podzemné priestory, jedálne) alebo kondenzácii;
- na fasádach odolných voči silným vetrom a cyklom zamrzania a odmrazania;
- ako doplnkové omietky pri zásahoch podrezávania múru.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- povrchy tvorené produktom NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE kód 9480170,
- staré omietky, ak sú bez malieb a/alebo náterov,
- vopred namiešané omietky na báze vápna a cementu a mált na báze vápna,
- omietky na báze „cocciopesto“. Nevhodný na:
- betón, nesúdržné a nestabilné podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: hydraulické, modifikované špeciálnymi prísadami a vybraným inertným materiálom.
- Objemová hmotnosť zmesi UNI EN ISO 2811-1: $1,60 \pm 0,05$ kg/l
- Vzhľad: sivý prášok
- Obsah vzduchu: približne 20 %
- Priepustnosť tekutej vody UNI EN 1062-3: stredná, $w = 0,25$ kg/m² h^{0,5}
- Zmes je spracovateľná aspoň počas 3 hodín.
- Zasychanie veľmi závisí od podmienok teploty a vlhkosti prostredia a podkladu, v každom prípade na produkt nie je možné naniesť ďalší náter skôr

ako po 20 dňoch, pričom je nutné skontrolovať, či je úplne suchý (nepriítomnosť škvrn vlhkosti).

PRÍPRAVA PODKLADU

Múrové podklady:

- Múr musí byť úplne zbavený omietky.
- Pri výskyte vlhkosti odstrániť vrstvu starej omietky až do približne 50 cm nad viditeľným pruhom vlhkosti.
- Odstrániť prípadné opadávajúce časti a/alebo solné povlaky pomocou kefovania a umývania vodou, prednostne s použitím vodného striekacieho zariadenia.
- Na suchý podklad naniesť jednu vrstvu NEPTUNUS ANTISALE kód 0700240 podľa spôsobov príslušného technického listu.
- Počkať 24 hodín, potom aplikovať náter NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170, ktorý sa vykonáva v 2 fázach (podľa spôsobov príslušného technického listu):
 1. fáza) Realizácia spojovacieho nástreku:
Miešať NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE v mechanickom zmiešavači približne 1 minútu s NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO kód 0700250 v percentuálnom pomere 20 % (5 litrov na 25kg vrece); pridať 1 liter vody na 25kg zmes. Aplikovať zmes, veľmi tekutú a homogénnu, striekaním na povrch bez toho, aby ste ju pokryli úplne (pokryť max. 60 % celého povrchu). V tejto fáze je výdatnosť malty približne 7-8 m² na 25kg vreca NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170.
 2. fáza) Realizácia difúznej omietky:
 - Po aspoň 1 hodine od aplikácie spojovacieho nástreku, aplikovať NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 zmiešaný s 17-19 % vody.
 - Po 24 hodinách od predchádzajúcej fázy zvlhčiť podklad a naniesť NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa aplikácii v prípade silného vetra, hmly, pri priamom slnečnom žiarení a pri začínajúcom daždi.
- Neaplikovať na zamrznuté povrchy alebo rozmrazujúce povrchy
- Spôsoby aplikácie:
Produkt je možné nanášať oceľovou špachtľou a hladíť špongiovým hladidlom.
Miešanie: 22 % vody (4,3-4,4 l vody na 20 kg malty).
Príprava: Naliať 3/4 celkového množstva vody zmesi do nádoby a pridávať produkt pravidelným prúdom, pričom neustále miešať, aby sa zabránilo tvorbe zrazenín. Miešať, až kým sa nedosiahne homogénna zmes a pridávať zvyšnú vodu. Miesiť a spájať počas 2-3 minút v miešačke alebo miešadlom s nízkymi otáčkami, až do dosiahnutia homogénnej zmesi bez zrazenín.
- Nanáša sa jediná vrstva produktu.
- Čistenie náradia sa musí vykonať vodou ihneď po použití.
- Približná výdatnosť: 3 kg/ m² (20 kg vrecom sa pokryje približne 6,5 m²).
- Možnosť naniesť ďalšiu vrstvu siloxanových, vápenných alebo silikátových farieb.
- Na dosiahnutie maximálnej výkonnosti odvlhčovacieho systému v exteriéri používať produkty záverečnej úpravy, ktoré majú vlastnosti vysokej priechodnosti a nízku absorpciu vody: produkty línie SCUDOSIL.

- V interiéri je možné aplikovať silikátové nátery MARCOSIL PITTURA LISCIA s. 926 a SILDOMUS SANA s. 151.

ZAFARBENIE | Prípravok je k dispozícii v sivej farbe.

USKLADNENIE | Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 1 rok od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY | Nespadá do problematiky vl. Vyhl. 161/2006 (smernica 2004/42/ES).

Spôsobuje podráždenie kože. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne poškodenie zraku. Môže podráždiť dýchacie cesty.
Používajte prípravok v súlade s predpismi pre hygienu a bezpečnosť; po použití neodhadzujte nádoby voľne do prírody, ale nechajte do sucha vyschnúť zvyšky a nakladajte s nimi ako so špeciálnym odpadom. Neodhadzujte zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov a do prírody.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v bezpečnostnom liste.

HESLO TEXTU | Odvlhčovacia omietka na záverečnú úpravu sanačných omietok. Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, sanačnej omietky NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA kód 9480180, na báze hydraulického pojiva modifikovaného špeciálnymi prísadami a vybraným inertným materiálom, so spotrebou 3 kg/m², na sanáciu povrchov s problémami vlhkosti.
Dodávka a pokládka materiálu € na m².